

Capadecor® StuccoDecor DI LUCE



Masă de șpaclu nouă pentru tehnici de glet cu luciu puternic.

Descrierea produsului

Domeniu de aplicare	Masă de șpaclu pe bază de dispersii pentru decorarea suprafețelor interioare, obținându-se un luciu puternic.	
Proprietăți	■ Diluabilă cu apă. ■ Fără solvenți. ■ Semitransparentă. ■ Luciu puternic fără aplicări ulterioare a altor materiale speciale. ■ Economică, tehnologie sigură de aplicare. ■ Nuanțabilă computerizat în sistem ColorExpress. ■ Rezistență la curățare. ■ Capacitate mare de difuziune. ■ Capacitate mare de absorbție.	
Ambalaj/Capacitate recipient	2,5 litri, 5 litri.	
Culoare	Albicioasă, semitransparentă. Nuanțare: Se poate nuanța în sistem de colorare computerizat ColorExpress în cca. 1300 nuanțe din paletarul 3D sau Caparol-Color. O lista corespunzătoare este disponibilă la cerere. La aplicării pe suprafețe alăturate, în cazul recipientelor cu material nuanțat, este necesară amestecarea acestora pentru a se evita obținerea unor diferențe de nuanță. La comandarea unei nuanțe în cantități mai mari de 100 L, produsul poate fi livrat, la cerere, gata pigmentat din fabrică în nuanța dorită. Notă: Dacă se dorește aplicarea produsului alb, necolorat, se impune adăugarea de pigment Capatint 07, între 6-8% volumetric, pentru a-i conferi putere de acoperire.	
Grad de luciu	În funcție de procedeul de execuție, lucios-mătăsos sau lucios.	
Depozitare	La rece, uscat, ferit de îngheț.	
Date tehnice	■ Densitate: ■ Valoare S_d	cca. 1,45 g/ml. cca. 0,06 m.

Prelucrare

Suporturi recomandate și
pregătirea acestora

Suporturile trebuie să fie curate, uscate, fără substanțe de separare, plane și necontrastante. Tencuielile interioare și suprafețele uscate ale construcțiilor exterioare trebuie să corespundă clasei de calitate Q4.



Pregătirea suprafeței suport

Strat de grund cu Caparol-Haftgrund. În funcție de tipul construcției, se aplică 1-2 straturi de masă de șpaclu cu Caparol-Akkordspachtel-fein (alte mase de șpaclu nu sunt recomandate), iar după uscare se șlefuieste. Pentru egalizarea absorbției se grunduiește cu CapaSol LF.

Mod de aplicare

Notă: În cazul aplicării produsului alb, necolorat, este necesară adăugarea de pigment Capatint 07, între 6-8% volumetric, pentru a-i conferi putere de acoperire.

Pentru această tehnică, recomandăm un șpaclu din oțel inoxidabil (șpaclu cu lamă dublă arcuită) pentru aplicarea StuccoDecor DI LUCE într-un mod economic. Șpaclu se șlefuieste mai înainte cu o foaie abrazivă umedă (granulație 400- 600).

StuccoDecor DI LUCE se șpăcluiește pe întreaga suprafață într-un strat subțire. Se aplică cât mai puțin material posibil.

Primul strat:



- Suprafețele alăturate sunt prelucrate ud-în-ud.
- După uscare se înlătură resturile de material (bavurile).

Al doilea strat:



- Al doilea strat șpăcluit se aplică în același mod ca și primul strat.
- Astfel este scos în evidență luciul materialului.

Stratul final:



- După o scurtă perioadă de aerisire sau chiar după uscare, șpaclul poziționat în unghi se trage pe suprafață apăsând ușor.
- Astfel se obține suprafața lucioasă, specifică acestui material.

Indicații privind materialul:

Frumusețea tehnicii de glet Stucco-Decor DI LUCE constă în alternanța fascinantă a jocurilor de luminii obținută din straturile de material diferite ca adâncime și a reflexiilor suprafeței. Nu este necesar un material adițional pentru lucru. Se obține un maxim de lucru a suprafeței cu ajutorul unei disc de lustruit.

Datorită variației tehnicii de aplicare, materialul poate căpăta un aspect particularizat.

Exemplu:

- tehnică de glet venețiană
- tehnică de glet marmorată
- tehnică de glet prin pete

Consum

Cca. 160–180 ml/m2 pentru 2 aplicări
Un consum exact se determină după efectuarea unor probe.

Temperatura minimă de lucru

+ 5C° pentru suport și aer.

Timp de uscare

La o temperatură de +20°C și 65% umiditatea relativă a aerului, este uscat la suprafață după 30-60 minute. Este uscat în profunzime și poate fi aplicat un nou strat după 1-2 zile. La temperaturi mai joase și umiditatea mai mare în aer, acești timpi se prelungesc.

Instrucțiuni de curățare și întreținere

Suprafața Stucco-Decor DI LUCE poate fi curățată prin înlăturarea imediată a murdăriei folosind o lavetă umedă și apă. Acest proces de curățare trebuie executat cu o foarte mare atenție. Pentru a crește capacitatea de curățare a suprafeței, se poate aplica un strat suplimentar de protecție cu Disboxan 450, cu ajutorul unei bucăți de cârpă sau pânză curată, 1 parte Disboxan 450 la 9 părți de apă (respectați indicațiile din fișa tehnică nr. 450!). Respectivul culori se vor intensifica.

Recomandări

Indicații de pericol/
Sfaturi de securitate
(valabil la data publicării)

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. La contactul cu ochii, se va clăti imediat cu apă. A nu se deversa în ape, canalizare sau sol. Fișa tehnică de securitate este disponibilă la cerere.

Dispoziții
Dezafectare

Numai ambalajele goale se pot recicla. Resturile lichide de material se dezafectează conform prevederilor legale ca deșeuri de vopsele pe bază de apă, resturile uscate de material ca vopsele uscate sau gunoi menajer.

Cod produs Vopsele si lacuri

M-DF02

Declarație
Conținutul de substanțe

Materiale minerale de umplură, polimer de amestec acrilat/vinilacetat, apă, glicoleter, glicol, alcool esterificat, aditivi, conservanți.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum și pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesară consultarea personalului nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroși să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

☎ 0800.800.600
e-mail: tehnica@caparol.ro

Informații tehnice Nr. 561 · Ediție: Mai 2012

Aceste informații tehnice s-au editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și condițiile obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informativ privind actualitatea acestei fișe tehnice pe www.caparol.ro

DAW BENTA Romania SRL · Str. Principală Nr. 201 · 547525 Sâncraiu de Mures, Mures · Tel./Fax 0265-320.354, 320.522 · E-mail office@caparol.ro · Internet www.caparol.ro
Reprezentanța București · Șos. Titulescu Nr. 119 · 011136 București · Tel/Fax 021-223.29.66 · E-mail officebuc@caparol.ro