

Capadecor[®] Metallocryl Exterior

Vopsea de dispersie lucios mătăsoasă cu aspect metalizat,
pentru exterior.



Descrierea produsului

Domeniu de aplicare	Capadecor Metallocryl EXTERIOR este o vopsea de dispersie lucios mătăsoasă cu pigmenți metalici speciali, pentru suprafețe exterioare. Strat de efect destinat acoperirilor de înaltă calitate și rezistență la intemperii aplicabilă pe suprafețele exterioare structurate obținându-se un aspect metalizat. Nu se aplică pe sisteme de termoizolație. Capadecor Metallocryl EXTERIOR trebuie aplicat pe suprafețe structurate. Suprafețele plane, fin structurate precum și suprafețele cu un grad de iluminare insuficient nu pot fi vopsite fără urme de rolă sau de pete.
Proprietăți	■ Diluabilă cu apă. ■ Ecologică și cu miros neutru ■ Efect metalizat. ■ Peliculă de protecție împotriva atacurilor algelor și a ciupercilor. ■ Rezistență crescută la ploi, corespunde clasei „permeabilitate scăzută la apă” conform DIN 1062, cu un coeficient w de cca. 0,01 [kg/(m² · h^{0,5})]. ■ Capacitate bună de difuzie, corespunde clasei „difuzie media a vaporilor de apă” conform DIN 1062, cu un coeficient sd de cca. 0,5 m. ■ În cazul unor aplicații speciale, produsul Capadecor Metallocryl EXTERIOR este disponibil și fără substanțe active împotriva algelor și a ciupercilor.
Liant	Dispersie pe bază de material sintetic conform DIN 55 945.
Ambalaj/Capacitate recipient	5 litri și 10 litri
Culoare	Argintiu metalizat. Capadecor Metallocryl EXTERIOR este nuanțabil în sistem de colorare computerizată ColorExpress într-o multitudine de culori : – Nuanțe metalizate după RAL – Nuanțe din paleta de culori 3D plus – Nuanțele existente până acum la Alucryl Nuanțele exacte de culori se regăsesc în paginile din broșura produsului. La comandarea unei nuanțe în cantități mai mari de 100 L, produsul poate fi livrat, la cerere, gata pigmentat din fabrică în nuanța dorită.
Grad de luciu	Lucios mătăsoș.
Depozitare	La rece, dar ferit de îngheț.
Date tehnice	Densitate: Cca. 1,15 g/cm ³
Produse complementare	Amphibolin



Prelucrare

Suporturi recomandate	Suporturile trebuie să fie portante, curate, uscate și fără substanțe de separare.
Pregătirea suprafeței	Tehnologia de pregătire a stratului suport depinde de tipul de strat suport și de materialul de construcție. Vă rugăm consultați fișa tehnică a produsului Amphibolin.
Mod de aplicare	Înainte de aplicare, Capadecor Metallocryl EXTERIOR se amestecă energic. Amestecarea se va relua periodic în timpul aplicării. Capadecor Metallocryl EXTERIOR poate fi aplicat cu ajutorul unei pensule sau a unei role. Urmele de rolă trebuie roluite (netezite) din nou, evitând suprapunerile. Pentru aplicarea cu rola se recomandă role cu o lungime medie a firului (de 12 –16 mm), care permit aplicarea omogenă și fără acumulări de material cum sunt de ex.: • Rotanyl 17 pentru suprafețe structurate mediu până la grosier • Rotanyl 13 pentru straturi suport ușor structurate Pentru obținerea unei distribuții omogene a pigmentilor Irodin, Capadecor Metallocryl EXTERIOR trebuie aplicat uniform, distribuit transversal și ulterior roluit într-o direcție. Pe suprafețe plane se pot obține efecte deosebit de atractive dacă se aplică Capadecor Metallocryl EXTERIOR și după roluire se face o periere cu mișcări în cruce a suprafeței utilizând o perie ovală.
Instrucțiuni de aplicare	Compoziția straturilor: Se aplică un strat intermediar cu Amphibolin nuanțat în nuanțe 3D conforme cu nuanța Capadecor Metallocryl EXTERIOR ce urmează a fi aplicată (a se lua notă de Informațiile tehnice Amphibolin). Nu se vor folosi vopsele mate ca strat intermediar. Se aplică apoi două straturi finale cu Capadecor Metallocryl EXTERIOR.
Consum	Cca. 100 ml/m2 pentru un strat pe suprafețe ușor structurate; pe suprafețele cu rugozitate crescută consumul crește corespunzător. Un consum exact se poate obține numai după efectuarea de probe.
Condiții de prelucrare	+ 5°C pentru suport și în aer.
Uscarea/Timp de uscare	La +20°C și 65% umiditatea relativă a aerului, este uscat la suprafață după 4-6 ore și poate fi aplicat un nou strat. La temperaturi mai joase și umiditatea mai mare în aer, acești timpi se prelungesc.
Curățarea instrumentelor de lucru	Se curăță cu apă după întrebuințare.
Rețineți	Capadecor Metallocryl EXTERIOR nu este indicat a fi aplicat pe suprafețe orizontale cu acumulare de apă. Datorită compoziției speciale a produsului, nu este permisă amestecarea lui cu alte materiale. La aplicările pe fațade a se avea în vedere VOB, Cap. 3, DIN 18 363, alin. 3.1.10. Pentru evitarea de adăugiri vizibile, a se vopsi dintr-o trecere, ud-în-ud. Produsul Capadecor Metallocryl EXTERIOR este echipat cu substanțe active special ce conferă stratului protecție împotriva algelor și a ciupercilor. Acest depozit de substanțe active conferă o protecție de lungă durată, limitată în timp de condițiile obiectivului în ceea ce privește spre ex. gradul de infestare și încărcarea cu umezeală (umiditate) a acestuia. Din această cauză prevenirea permanentă a apariției algelor și a ciupercilor nu este posibilă.

Recomandări

Indicații de pericol/ Sfaturi de securitate (valabil la data publicării)	A nu se lăsa la îndemâna copiilor. La contactul cu ochii sau pielea se va clăti imediat cu apă. A nu se deversa în ape, canalizare sau sol.
Dispoziții Dezafectare	Numai ambalajul gol poate fi dat spre reciclare. Resturile lichide de material pot fi evacuate ca deșeuri de vopsele pe bază de apă, iar resturile uscate de material ca vopsele întărite sau gunoi menajer.
Cod produs Vopsele si lacuri	M-DF02F
Compoziție	Rășină de poli-acrilat, pigment perlat (Aluminiu), Apă, Ester, Aditivi, Conservanți.
Alte informații	Alte indicații: vezi fișa cu date de securitate a produsului – disponibilă la cerere.

Asistență tehnică

În această informare tehnică nu pot fi luate în considerare toate straturile suport întâlnite în practică, precum și tratarea acestora. În cazul unor straturi suport ce nu se regăsesc în această informare tehnică, vă rugăm luați legătura cu reprezentanții noștri tehnici pentru detalii suplimentare.

Suport tehnic

☎ 0800.800.600
e-mail: tehnic@caparol.ro

Informații tehnice nr. 812 · Ediție: Mai 2012

Aceste informații tehnice s-au editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și a condițiilor obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informați-vă privind actualitatea acestei fișe cu informații tehnice pe www.caparol.ro.

DAW BENȚA Romania SRL · Str. Principală Nr. 201 · 547525 Sâncraiu de Mureș, Mureș · Tel./Fax 0265-320.354, 320.522 · E-mail office@caparol.ro · Internet www.caparol.ro
Reprezentanță București · Șos. Titulescu Nr. 119 · 011136 București · Tel/Fax 021-223.29.66 · E-mail officebuc@caparol.ro