

**Capadecor®
EffektGrund**

Grund special pigmentabil, utilizat ca și strat intermediar pentru vopselele decorative CapaGold și CapaSilver.



Descrierea produsului

Domeniu de aplicare	Grund special cu o mare capacitate de difuziune, pigmentabil, utilizabil la interior și exterior. Recomandat pentru grunduirea suprafețelor de tencuieli organice și minerale și a straturilor suport ușor structurate, anterior aplicării produselor CapaGold și CapaSilber.
Proprietăți	■ Diluabilă cu apă, ecologică și cu miros slab ■ Facilitează aderența ■ Capacitate de difuziune ridicată ■ Potrivit pentru aplicarea pe întreaga suprafață a sistemelor
Materialul de bază	Dispersie/emulsie de rășină sintetică conform DIN 55945.
Ambalaj/Capacitate recipient	2,5 lt., 5 lt.
Culoare	Semi-transparent, nuanțabil în ColorExpress în colecția "CD EffektGrund"
Grad de luciu	Mat (conform DIN EN 13 300)
Depozitare	La rece, dar ferit de îngheț.
Date tehnice	■ Densitate: aprox. 1,4 g/cm ³
Produs suplimentar	CapaGold / CapaSilber

Aplicare

Suporturi recomandate	Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanțe de separare și uscate. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, paragraf 3. Sisteme de termoizolație noi (numai cu EPS): Plăci termoizolante Dalmatina® Strat de armare conform certificării : Capatect Klebe-und Spachtelmasse 190, Capatect ZF-Spachtel 699 sau CarbonSpachtel. Strat de finisaj: ThermoSan sau Amphisilan-Fassadenputz la granulațiile uzuale, conform Fișelor tehnice Strat de grund: EffektGrund aplicat cu rola (vezi "Mod de aplicare") Sisteme de termoizolație vechi: vă rugăm contactați consultanții tehnici Caparol
------------------------------	---



Pregătirea suprafeței	Respectați Informația tehnică nr.650 în ceea ce privește straturile suport și pregătirea lor.	
Mod de aplicare	Amestecați foarte bine produsul înainte de utilizare. Se aplică cu pensula, rola sau prin pulverizare. Zonele de îmbinare trebuie roluite din nou. Utilizați o rolă cu fir mediu (de 12-16 mm) cu marginile rotunjite – fără tendință de acumulare a materialului la capete. Pe suprafețele nestructurate după aplicarea EffektGrund cu ajutorul rolei, suprafața se va structura cu ajutorul unei perii, pentru a evita ca urmele de rolă să fie vizibile. Aplicare Airless: Curățarea echipamentului se face prin spălare cu apă, imediat după utilizare. Unghi de pulverizare: 50° ; Duză: 0,021–0,026"; Presiune la pulverizare: 150–180 bar	
Diluție	EffektGrund se aplică nediluat. În caz de nevoie se poate dilua cu max.3% apă în vederea reglării consistenței de aplicare.	
Construcția straturilor	Strat intermediar	Strat final
	2xEffektGrund Culoare: SilberGrund	1-2x CapaSilber
	2xEffektGrund Culoare: GoldGrund	1-2x CapaGold
Consum	cca. 150-200 ml/m ² pe strat, pe suporturi netede. Pe suprafețe rugoase consumul crește corespunzător. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.	
Condiții de aplicare	Limita inferioară a temperaturii pentru prelucrare și uscare: + 5°C pentru substrat și aer.	
Uscarea/Timp de uscare	La +20°C și 65% umiditate relativă a aerului, vopseaua este uscată la suprafață și se poate revopsi după 12 ore. Temperaturile mai scăzute și umiditatea crescută a aerului prelungesc timpul de uscare.	
Curățarea uneltelor	Imediat după utilizare cu apă.	
Indicații	EffektGrund nu este recomandat pentru suprafețe orizontale cu acumulare de apă.	

Indicații

Certificate	RMI (Robert Murjahn Institut) Certificat 2009/107-16
Măsurile de securitate (valabil la data publicării)	S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. S26 La contactul cu ochii, se spală imediat cu multă apă. S23 A nu inspira vaporii/aerosolii formați la pulverizare. S29 A nu se arunca la canalizare. S61 A se evita dispersarea în mediu. A se consulta instrucțiunile speciale/fișa cu date de securitate.
Dezafectare	Se reciclează numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se dezafectează conform prevederilor legale ca deșeuri de vopsele pe bază de apă, resturile uscate de material ca vopsele uscate sau gunoi menajer.
Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV	al acestui produs (Cat. A/a): 30 g/l (2010). Acest produs conține 30 g/l COV.
Cod produs Vopsele și Lacuri	M-GP01
Compoziție	Rășină poli-acrilică, pigment colorat, silicați, carbonat de calciu, apă, agent de formare film, aditivi, conservanți.
Consultanță Tehnică	În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum și pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această informare tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroși să vă oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.
Serviciu Clienți	☎ 0800.800.600 e-mail: tehnica@caparol.ro

Informații tehnice nr. 814 · Ediție: Mai 2012

Aceste informații tehnice s-au editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și condițiile obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informativă privind actualitatea acestei fișe tehnice pe www.caparol.ro