

Capaver® Capacoll GK



Adeziv sub formă de dispersie, fără solvenți,
pentru țesături din fibre de sticlă și tapete textile

Descrierea produsului

Domeniu de aplicare	Adeziv sub formă de dispersie, gata pregătit pentru utilizare, pentru lipirea pe pereții interiori a tapetelor din fibră de sticlă Capaver, a tapetelor Capaquarz, Magic Glass, FantasticFleece și Capadecor Akkordvlies.
Proprietăți	■ Neplastifiant. ■ Cu emisii minime și fără solvenți. ■ Diluabil cu apă, ecologic și cu miros neutru. ■ Capacitate de difuzie ■ Aderență inițială ridicată. ■ Ușor tixotrop, cu o distribuție bună. ■ Timp mare de deschidere ■ Compatibilitate optimă cu tapetele Capadecor. ■ Consum scăzut. ■ Transparent după uscare, nuanțabil (livrare standard). ■ Adecvat pentru lipirea în încăperi umede. ■ Greu inflamabil conform DIN 4102, clasa B1, împreună cu Capaver Glasgewebe, tapete Vlies precum și straturi de acoperire Caparol; Există certificatul general de supraveghere a execuției în construcții. ■ Necombustibil conform DIN 4102, clasa A2, împreună cu Capaver Glasgewebe, tapete Vlies precum și straturi de acoperire mate Caparol; Există certificatul general de supraveghere a execuției în construcții.
Ambalaj/Capacitate recipient	Pentru prelucrarea cu rola: - galeată de 10 kg, 16 kg și 25 kg (Airless).
Culoare	Transparent (livrare standard), alb, Capacoll GK pigmentat în alb.
Depozitare	La rece, dar ferit de îngheț. Recipientele desigilate se păstrează bine închise. Containerul se manipulează cu grijă și se restituie doar complet golit /uscat.
Date tehnice	Cca. 1,10 g/cm ³

Prelucrare

Suporturi recomandate si pregătirea acestora	Suporturile trebuie să fie curate, uscate, fără substanțe de separare, plane și necontrastante. Consultati fisa tehnica nr.860
--	--



© 2013 Caparol AG



Mod de aplicare

Se aplică cu pensula, rola, sau aparate de pulverizat.

Pulverizare:

Unghi de pulverizare: 40 – 50°;
Duză: 0,017 - 0,019";
Presiune: 180 - 200 bari.

În cazul utilizării recipientului standard, se realizează o diluare până la consistența adecvată pulverizării cu cca. 10-15% apă. În cazul utilizării recipientului mare (recipiente de 30 kg, butoi de 120 Kg, QuickBox de 220 kg și container de 450 kg), Capacoll GK este deja gata preparat pentru prelucrarea Airless.

Înainte de aplicarea tapetului, vă rugăm să respectați întocmai informațiile tehnice ale componentelor de sistem!

Lipirea:

Capacoll GK se aplică cu rola din blană de miel respectiv cu aparatul Airless, saturat și uniform, în 1-3 lățimi de bandă, se aplică imediat materialul și se apasă cu un șpaclu sau rola de tapet, evitându-se formarea bulelor de aer.

Pe suprafețele slab absorbante, la temperatură scăzută sau umiditate ridicată a aerului, înaintea aplicării tapetului cu țesătură deasă și cașerată, se lasă adezivul să elimine suficient bulele de aer.

Indicație: Țesăturile din fibră de sticlă (Glasgewebe) dense precum C1100, VB1100 și C1110 pot fi prelucrate numai cu Capacoll GK, ce este diluat cu 20% apă. În acest caz, se diluează Capacoll GK din recipientul standard, se aplică cu o rola din blană de miel cu părul scurt și se lasă în scopul evacuării suficiente a bulelor de aer.

Consum

Glasgewebe:

structuri fine cca. 150 g/m²
structuri medii cca.100-250 g/m²
structuri mari cca.250-300 g/m²

Capaquarz:

cca. 150 – 200 g/m²

Magic-Glass:

cca. 150 – 200 g/m²

FantasticFleece:

cca. 150 – 200 g/m²

Akkordvlies-G:

cca. 150 – 200 g/m²

Akkordvlies-Z:

cca. 150 – 200 g/m²

Consumul exact se determină după efectuarea de probe.

Strat intermediar:

După uscarea țesăturii din fibră de sticlă montate în cazul solicitărilor normale până la medii, poate fi aplicat un strat intermediar de acoperire cu Capacoll GK plus materialul stratului final de acoperire amestecat 1:1.

Consum pentru stratul intermediar:

straturi fine cca. 200-250 g/m²
straturi medii cca. 250-350 g/m²
straturi mari cca. 300-350 g/m²
Consumul exact se determină după efectuarea de probe.

Temperatura minimă de lucru

+ 5°C pentru suport și aer.

Timp de uscare

La +20°C și 65% umiditatea relativă a aerului, este uscat la suprafață după 6 - 12 ore și poate fi aplicat un nou strat peste el. Este uscat în profunzime după cca. 3 zile.
La temperaturi mai joase și umiditatea mai mare în aer, acești timpi se prelungesc.

Instrucțiuni de curățare și întreținere

Se curăță cu apă după întreținere.

Recomandări

Indicații de pericol/
Sfaturi de securitate
(valabil la data publicării)

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. La contactul cu ochii, se va clăti imediat cu apă. În cazul pulverizării, se va evita inhalarea. A nu se deversa în ape, canalizare sau sol.
Alte indicații: vezi fișa cu date de siguranță a produsului.

Dispoziții
Dezafectare

Numai ambalajul gol poate fi dat spre reciclare. Resturile lichide de material pot fi evacuate ca deșeuri de vopsele pe bază de apă, iar resturile uscate de material ca vopsele întărite sau gunoi menajer.

Cod produs Vopsele si lacuri

D1

Declarație
Conținutul de substanțe

Rășină acetat de polivinil, Apă, Aditivi, Conservanți.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum și pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesară consultarea personalului nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroși să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

☎ 0800.800.600
e-mail: tehnic@caparol.ro

Informații tehnice Nr. 895 · Ediție: Mai 2012

Aceste informații tehnice s-au editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și condițiile obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informativ privind actualitatea acestei fișe tehnice pe www.caparol.ro

DAW BENTA Romania SRL · Str. Principală Nr. 201 · 547525 Sâncraiu de Mures, Mures · Tel./Fax 0265-320.354, 320.522 · E-mail office@caparol.ro · Internet www.caparol.ro
Reprezentanța București · Șos. Titulescu Nr. 119 · 011136 București · Tel/Fax 021-223.29.66 · E-mail officebuc@caparol.ro