

Capadecor®

MultiStructurStyle

Strat intermediar și strat final cu adaos de cuarț, hidrofoab, pentru interior granulații fină - medie - grosieră



Descrierea produsului

Domeniu de aplicare	Material cu adaos cuarțos, aplicabil ca strat intermediar sau final pentru realizarea de tehnici decorative interioare. Prezentare în 3 structuri diferite: fin, mediu și grosier. MultiStructurStyle este ideal ca strat de bază pentru tehnici decorative ulterioare sau lazuri.
Proprietăți	■ diluabilă cu apă ■ emisii minimizate ■ fără solvenți și plastifianți ■ grad mare de alb ■ capacitate mare de acoperire ■ ușor și variat structurabil ■ imagine a structurii omogenă ■ nuanțabilă în sistem computerizat ColorExpres precum și manual cu coloranți ■ prin hidrofoabizare, timp mare de prelucrabilitate la aplicări ulterioare cu ex. lazuri de perete ■ rezistență bună la curățare.
Ambalaj/Capacitate recipient	MultiStructurStyle fein 16 kg MultiStructurStyle mittel 16 kg MultiStructurStyle grob 18 kg.
Culoare	Albă Nuanțare: Nuanțare computerizată ColorExpres: - în cca. 850 nuanțe 3D - în toate nuanțele CaparolColor sub nuanța 13 (13-18) Nuanțabil manual: - max. 10% CaparolColor (odinioară Alpinacolor) - max. 10% AVA - Amphibolin Vollton- und Abtönfarben La aplicării pe suprafețe alăturate, în cazul recipientelor cu material nuanțat este necesară amestecarea acestora pentru a se evita obținerea unor diferențe de nuanță. La comanda unei nuanțe în cantități mai mari de 100 L, produsul poate fi livrat, la cerere, gata pigmentat din fabrică în nuanța dorită.
Grad de luciu	Mat
Depozitare	La rece, uscat, ferit de îngheț.
Date tehnice	Granulații: MultiStructurStyle fein cca. 200 um MultiStructurStyle mittel cca. 300 um MultiStructurStyle grob cca. 500 um

Prelucrare



Suporturi recomandate si
Pregătirea acestora

Suporturile trebuie să fie curate, uscate și fără substanțe de separare.

Tencuielile din grupele de mortare P II și P III:

Pe tencuielile poroase, nisipoase, absorbante, se aplică un strat de grund OptiGrund E.L.F. sau CapaSol L.F.

Gleturile de ipsos și tencuielile de mortar din grupa de mortar P IV și P V:

Tencuielile de ipsos se șlefuiesc cu foaie abrazivă, îndepărtându-se pojghița de sinterizare, se îndepărtează praful și se aplică un strat de grund Caparol Haft-grund sau Putzgrund 610.

Plăci de construcții din ipsos :

Pe plăcile absorbante se aplică un strat de grund OptiGrund E.L.F. sau Caparol Tiefgrund TB.

Plăcile de ghips-carton:

Se îndepărtează prin șlefuire urmele produse prin șpăcluire și se curăță de praf. Se grunduește cu Caparol Haftgrund sau Putzgrund 610. Pe plăcile care prezintă pete de substanțe solubile în apă, colorate, se aplică un strat de grund Caparol-Filtergrund grob. A se vedea fișa BFS Nr. 12, Partea a 2-a.

Beton:

Eventualele urme de substanțe neaderente, precum și substanțele făinoase, nisipoase, trebuie îndepărtate. Se aplică un strat de grund Caparol Haft-grund sau Putzgrund 610.

B.C.A.:

Se grunduește cu Capaplex diluat în proporție de 1:3 cu apă. Se gletuiește cu Caparol-Akkordspachtel.

Plăci din fibră dură, plăci aglomerate și PAL:

Plăcile ceruite se șlefuiesc foarte bine și se îndepărtează praful. Se aplică un strat de grund cu Caparol-Filtergrund grob.

Suprafețe acoperite cu vopsea în stare bună:

Straturile anterioare de vopsea mată și ușor absorbante se vopsesc fără o prelucrare prealabilă. Straturile vechi de lac sau cele lucioase se șlefuiesc.

Suprafețe acoperite cu vopsea deteriorată:

Suprafețele acoperite cu lacuri, dispersii colorate sau tencuieli pe bază de rășini sintetice deteriorate se îndepărtează.

Suprafețele absorbante, poroase și nisipoase se grunduiesc cu OptiGrund E.L.F., sau CapaSol L.F. Straturile de vopsea minerală deteriorate se îndepărtează mecanic și se curăță suprafețele de impurități. Se grunduește cu Caparol Tiefgrund TB.

Straturi de vopsea pe bază de clei:

Se spală bine suprafața și se aplică un strat de grund cu Caparol-Tiefgrund TB.

Tapet:

Se înlătură în totalitate. Se spală resturile de maculatură și de adeziv. Se aplică un strat de grund cu Caparol Tiefgrund TB.

Suprafețele atacate de mușgai:

Mușgaiul se îndepărtează mecanic prin curățare umedă.

Suprafețele se spală apoi cu Capatox sau FungiGrund și se lasă să se usuce bine. Se aplică un strat de grund în funcție de structura și tipul substratului. A se ține cont de prevederile legale și admini-strative (ex. ordonanțe privind produsele periculoase și cele biologice).

Suprafețele pătate cu nicotină, apă, negru de fum sau grăsime:

Petele de nicotină, precum și petele de negru de fum sau grăsime se spală cu apă cu detergent menajer degresant, după care se lasă să se usuce bine. Petele de apă uscate se curăță uscat, prin periere. Se aplică un strat de grund de izolație cu Caparol-Filtergrund grob (Fișă tehnică nr. 384).

Mici suprafețe defectuoase:

După pregătirea corespunzătoare, se repară conform indicațiilor de prelucrare cu Caparol Akkordspachtel și, după caz, se aplică ulterior un strat de grund.

Mod de aplicare	Procedeul de aplicare: Înainte de aplicare MultiStructurStyle se amestecă bine și se aplică nediluat cu pensula sau rola. La aplicarea cu rola se va folosi o rolă cu fir mediu (14-18 mm) pentru a se asigura o așezare uniformă a materialului. MultiStructurStyle fein se poate aplica de asemenea și cu mistria. Structurare: În funcție de designul dorit, Multi-StructurStyle poate fi structurat ușor și particularizat. Pentru aceasta pot fi utilizate mistrii, perii moi, etc. Pentru tehnicile șpăcluite în combinație cu Metallocryl INTERIOR, MultiStructurStyle fein se structurează cu gletiera specială ArteTwin. Straturi finale alternative: Ca strat final alternativ se pot folosi Deco-Lasur matt sau glänzend, Arte-Lasur, Arte-Lasur Color sau Metallocryl INTERIOR. În funcție de mărimea obiectivului, a condițiile climaterice ale încăperii și numărul de aplicatori, caracterul hidrofob al Multi-StructurStyle este de mare folos. De aceea rugăm a se lua în considerare faptul că efectul final hidrofob intervine după aproximativ 2-3 zile.						
Instrucțiuni de aplicare	Compoziția straturilor: Pe suprafețele absorbante se aplică un strat de grund cu OptiGrund E.L.F., CapaSol LF sau CapaSol LF Konzentrat. Suprafețele neabsorbante se grunduiesc cu Caparol-Haftgrund (doar la Multi-StructurStyle fein) sau Putzgrund 610 (la MultiStructurStyle mittel și grob). Suprafețele intacte, ușor și uniform absorbante pot fi acoperite direct.						
Consum	Consumul poate varia în funcție de forța respectiv tehnica de aplicare, sculele folosite și designul dorit. <table> <tr> <td>Granulație fină</td><td>cca. 500-700 g/m2</td></tr> <tr> <td>Granulație medie</td><td>cca. 600-750 g/m2</td></tr> <tr> <td>Granulație grosieră</td><td>cca. 650-800 g/m2</td></tr> </table> Un consum exact se determină după efectuarea unor probe.	Granulație fină	cca. 500-700 g/m2	Granulație medie	cca. 600-750 g/m2	Granulație grosieră	cca. 650-800 g/m2
Granulație fină	cca. 500-700 g/m2						
Granulație medie	cca. 600-750 g/m2						
Granulație grosieră	cca. 650-800 g/m2						
Temperatura de lucru	+ 5°C pentru suport și aer.						
Uscarea/Timp de uscare	La o temperatură de +20°C și 65% umiditatea relativă a aerului, este uscat la suprafață după 4-6 ore. Este uscat în profunzime și poate fi supus unor încărcări după 1-2 zile. La temperaturi mai joase și umiditatea mai mare în aer, acești timpi se prelungesc.						
Curățarea uneltelor	Se curăță cu apă după întrebuintare.						
Rețineți	Datorită folosirii de nisip natural sunt posibile mici fluctuații de nuanțe. De aceea, în cazul aplicării pe suprafețe continue se va folosi material cu același număr de șarjă. Materialele cu numere de șarjă diferite se amestecă între ele. Pentru evitarea de adăugiri vizibile, a se vopsi dintr-o mișcare, ud în ud. La utilizarea de grund de profunzime Caparol Tiegrund TB în interior, poate apărea un miros specific de solvent.						

Recomandări

Indicații de pericol/ Sfaturi de securitate (valabil la data publicării)	A nu se lăsa la îndemâna copiilor. La contactul cu ochii, se spală imediat cu multă apă. A nu se deversa în canalizare, în ape sau în sol. A se consulta instrucțiunile speciale / fișa tehnică de securitate.
Dispoziții Dezafectare	Numai ambalajele goale se pot recicla. Resturile lichide de material se dezafectează conform prevederilor legale ca deșeuri de vopsele pe bază de apă, resturile uscate de material ca vopsele uscate sau gunoi menajer.
Valoare limită admisă de UE pentru conținutul VOC	Categoria A/a): 75 g/l (2007) 30 g/l (2010). Acest produs conține < 1 g/l VOC.
Cod produs Vopsele și lacuri	M-DF01
Declarație Conținutul de substanțe	Rășină poliacrilat / rășină acetat de polivinil, dioxid de titan, carbonat de calciu, silicat, ceară, apă, aditivi, conservanți.
Asistență tehnică	În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum și pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesară consultarea personalului nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroși să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.
Suport tehnic	☎ 0800.800.600 e-mail: tehnic@caparol.ro

Informații tehnice Nr. 897 · Ediție: Mai 2012

Aceste informații tehnice s-au editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și condițiile obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informativ privind actualitatea acestei fișe tehnice pe www.caparol.ro

DAW BENTA Romania SRL · Str. Principală Nr. 201 · 547525 Sâncraiu de Mures, Mures · Tel./Fax 0265-320.354, 320.522 · E-mail office@caparol.ro · Internet www.caparol.ro
Reprezentanța București · Șos. Titulescu Nr. 119 · 011136 București · Tel/Fax 021-223.29.66 · E-mail officebuc@caparol.ro