DECLARAŢIA DE CONFORMITATE
Nr. 016/29.01.2025

1. **Cod unic de identificare al produsului-tip:**
   Vopsea pentru finisarea suprafețelor interioare Proiect SuperMatt

2. **Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții – dacă este cazul**
   Proiect SuperMatt. A se vedea ambalajul/eticheta produsului.
   Modalitate de citire cod de fabricație:

2	0	0	2	1	1	0	2	2	5
Cod șarjă de fabricație				Ziua		Luna		Anul	

3. **Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:**
   Se utilizează în clădiri civile și industriale (de ex. locuințe, birouri, magazine, hoteluri, școli, grădinițe etc.) pentru finisarea pereților interiori și a tavanelor

4. **Numele, denumirea socială sau marca înregistrată şi adresa de contact a fabricantului**
   DAW BENŢA ROMÂNIA SRL, 547525, str. Principală nr. 201, Sâncraiu de Mureș jud. Mureş, România, tel: 0265-320.354, fax: 0265-320.522

5. **Numele şi adresa de contact a reprezentantului autorizat:**
   -

6. **Conformitatea este demonstrată având ca referință**
   Agrementul Tehnic în Construcții nr. 016-04/2544-2025

7. **Performanţa produselor:**

Caracteristici	Standardul de **încercări**	**Specificația tehnică de referință**	Valori declarate **(rezultate încercări)**
Aspect peliculă	vizual	-	mat
Densitatea la 20°C	SR EN ISO 2811-1:2016	1,32...1,37 g/cm^3	1,35 g/cm^3
Puterea de acoperire, (Y_t, Y_w)	EN 13300:2002/ AC:2003	Clasa 1: $Y_t/Y_w \geq 99,5\%$ Clasa 2: $98 \leq Y_t/Y_w < 99,5\%$ Clasa 3: $95 \leq Y_t/Y_w < 98\%$ Clasa 4: $Y_t/Y_w < 95\%$	99,51% Clasa 1
Luciu		<5	1,8 foarte mat (mat opac)
Timp de uscare	proc. prod.	4-6 ore	4-6 ore
Aderența la suport tip grilă	SR EN ISO 2409:2013	clasele 0, 1, 2*)	clasa 0
Permeabilitatea la vaporii de apă, (V)	SR EN ISO 7783:2019 SR EN 1062-1:2008	clasa V_1: V<0,14 m clasa V_2: 0,14≤V<1,4 m clasa V_3: V>1,4 m	0,1 m clasa V_1

Coeficientul de capilaritate, (w)	SR EN ISO 1062-3:2008	pentru clasa W_1: > 0,5 pentru clasa W_2: ≤ 0,5 > 0,1 pentru clasa W_3: ≤ 0,1	0,25 kg/m^{2}h$^{1/2}$ clasa W_2
Lavabilitatea	SR EN ISO 11998:2002	clasificare	5,2/200 µm/nr. curse (clasa 2)

- **Denumirea şi adresa laboratorului care a efectuat încercările:**
  DAW SE, Roßdörfer Straße 50 D-64372, Ober-Ramstadt, Germania și
  NB 1803 ICECON SA, Bucureşti, Şos. Pantelimon nr. 266, sector 2, CP 3-33

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru şi în numele fabricantului de către:

Vasile Urzică, Director Tehnic

.....

(*numele şi funcţia*)

Tg-Mureș, 29.01.2025

....

(locul și data emiterii) (semnătura)