DECLARAŢIA DE CONFORMITATE
Nr. 090/23.09.2026

1. **Cod unic de identificare al produsului-tip:**
Vopsea acrilică Caparol Universal WEISS

2. **Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții – dacă este cazul**
Caparol Universal WEISS. A se vedea ambalajul/eticheta produsului.
Modalitate de citire cod de fabricație:

2	0	0	2	2	4	1	1	2	6
Cod șarjă de fabricație				Ziua		Luna		Anul	

3. **Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:**
Se utilizează în construcții civile pentru finisarea pereților interiori și a tavanelor

4. **Numele, denumirea socială sau marca înregistrată şi adresa de contact a fabricantului**
S.C. DAW BENŢA ROMÂNIA SRL, 547525 Sâncraiu de Mureș, jud. Mureș, România
Str. Principală Nr. 201, Tel: 0265-320.354, Fax: 0265-320.522

5. **Numele şi adresa de contact a reprezentantului autorizat:**
-

6. **Conformitatea este demonstrată având ca referință**
Agrementul Tehnic în Construcții nr. 016-04/2717-2026

7. **Performanța produselor:**

Caracteristici	Standardul de **încercări**	**Specificația tehnică de referință**	Valori declarate **(rezultate încercări)**
Densitatea la 20°C	SR EN ISO 2811-1:2023	1,37 ... 1,39 g/cm^3	1,38 g/cm^3
Aderenţa la suport tip grilă	SR EN ISO 2409:2020	Clasele 0 şi 1*	Clasa 0
Aderenţa la suport, la eforturi normale de tracţiune	SR EN ISO 4624:2016	σ_s > 0,5 N/mm^2	0,72 N/mm^2
Permeabilitatea la vaporii de apă	SR EN ISO 7783:2019 SR EN 1062-1:2004	clasa V1: V1>6 clasa V2: 0,6≤V2<6 clasa V3: V3<0,6	7,1 g/m^{2}h Clasa V1
Lavabilitatea	SR EN ISO 11998 :2007 SR EN 13300:2022	Conf. clasificării**	71/40 µm/curse (clasa 5)
Puterea de acoperire (Y_t/Y_w)	SR EN 13300:2022	Clasa 1: $Y_t/Y_w \geq 99,5\%$ Clasa 2: 98%≤ Y_t/Y_w<99,5% Clasa 3: 95%≤ Y_t/Y_w<98% Clasa 4: Y_t/Y_w < 95	99,37% Clasa 2

Legendă:
*Clasificarea produselor din punct de vedere a aderenței la suport, tip grilă:
- clasa 0: marginile zgârieturilor sunt perfect netede; nici un pătrat din caroiaj nu este desprins;
- clasa 1: desprinderea unor solzi mici de acoperire la intersecțiile zgârieturilor, pe aproximativ 5% din suprafața caroiajului;
- clasa 2: acoperirea se desprinde de-a lungul marginilor și la intersecții pe 5-15% din suprafață;
- clasa 3: idem, dar pe o suprafață de 15-35%;
- clasa 4: idem, dar pe o suprafață de 35-65%;
- clasa 5: idem, dar pe o suprafață de > 65%;

**Clasificarea produselor din punct de vedere al lavabilității, conform EN 13300

Clasa 1:	< 5 µm la 200 de curse
Clasa a 2-a:	≥ 5 µm și < 20 µm la 200 de curse
Clasa a 3-a:	≥ 20 µm și < 70 µm la 200 de curse
Clasa a 4-a:	< 70 µm la 40 de curse
Clasa a 5-a:	≥ 70 µm la 40 de curse

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:
NB 1803 ICECON SA, Bucureşti, Şos. Pantelimon nr. 266, sector 2, CP 3-33

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru şi în numele fabricantului de către:

Vasile Urzică, Director Tehnic

.....

(*numele şi funcţia*)

Tg-Mureș, 23.09.2026

....

(locul și data emiterii) (semnătura)