

# Capaplex

Grund special diluabil cu apă, pentru interior și exterior. Îmbunătățește suprafețele și vopselele pe bază de clei de la interior.



## Descrierea produsului

Domeniu de aplicare	Capaplex este un grund pe bază de dispersie, incolor, diluabil cu apă, pentru egalizarea suprafețelor solide (fixe) ce sunt puternic sau neuniform absorbante. Destinat în mod deosebit suprafețelor din BCA. Timpul de aplicare (timpul de găleată) al vopselelor/finisajelor crește semnificativ prin grunduirea prealabilă cu Capaplex a suprafețelor. De asemenea, poate fi utilizat ca protecție transparentă, rezistentă la spălare, pentru tapetele din hârtie și vopselele de dispersie.										
Proprietăți	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ strat de protecție lucios pentru interior</li> <li>■ îmbunătățește vopselele de interior</li> <li>■ grund pentru BCA</li> <li>■ conținut ridicat de compuși solizi</li> </ul>										
Material de bază	Dispersie de rășină sintetică apoasă modificată.										
Ambalaj/Capacitate recipient	1 l, 5 l, 10 l										
Depozitare	La rece, dar ferit de îngheț.										
Date tehnice	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Densitate: 1,0 g/cm<sup>3</sup>.</li> </ul>										
Compatibilitatea conform fișei tehnice nr. 606 Definirea domeniilor de aplicare	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>interior 1</td> <td>interior 2</td> <td>interior 3</td> <td>exterior 1</td> <td>exterior 2</td> </tr> <tr> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> </table> <p>(-) nu este adecvat / (o) adecvat condiționat / (+) adecvat</p>	interior 1	interior 2	interior 3	exterior 1	exterior 2	+	+	+	+	+
interior 1	interior 2	interior 3	exterior 1	exterior 2							
+	+	+	+	+							

## Aplicare

Suporturi recomandate	Suprafețele trebuie să fie curate, uscate și fără substanțe de separare. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.
Pregătirea suprafeței	Vă rugăm să consultați fișa tehnică nr. 650 „Straturi suport și pregătirea lor” în vederea determinării compatibilității produsului pe diferitele straturi suport și pregătirea lor necesară.
Mod de aplicare	Cu pensula, bidineaua, rola sau prin pulverizare cu aparate Airless.
Diluare	Se diluează exclusiv cu apă.
Instrucțiuni de aplicare	Pe suprafețele normal absorbante se aplică Capaplex diluat cu 1-2 părți apă. Pentru grunduirea suprafețelor puternic absorbante, Capaplex se diluează cu 3-4 părți apă și dacă este necesar, se aplică în 2 straturi. Pe suprafețele nevopsite de BCA se aplică Capaplex diluat cu 3 părți apă.



	<p>Pentru obținerea de suprafețe cu grad de luciu mat-mătășos sau dacă grundul se aplică pentru protecția tapetelor, Capaplex se diluează cu 1-2 părți apă. Pentru obținerea de suprafețe mate grundul se diluează cu 4 părți apă iar pentru suprafețe lucios-mătășoase grundul se aplică nediluat.</p> <p>Ca și strat suplimentar luciu este esențială realizarea unei suprafețe de probă pentru a determina gradul de luciu.</p>
Consum	Cca. 50-200 ml/m <sup>2</sup> , în funcție de gradul de absorbție și structura suportului. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.
Condiții de prelucrare	Temperatura materialului, aerului și a stratului suport: minim +5°C până la max. +30°C.
Timp de uscare	La +20°C și 65% umiditate relativă a aerului, se poate vopsi după 12 ore. În cazul temperaturilor mai scăzute se păstrează un timp de uscare mai îndelungat.
Unelte	Poate fi aplicat cu pensula, rola sau prin pulverizare.
	<p><b>Aplicare Airless:</b>  Unghi de pulverizare: 60°  Duză: 0,029"  Presiune la pulverizare: 50 bar</p>
Curățarea uneltelor	Se face prin spălare cu apă, imediat după utilizare.
Indicații	<p>Capaplex nu este recomandat pentru suprafețele orizontale cu acumulare de apă. Suprafețele netede ar trebui să aibă o capacitate uniformă de absorbție. Aplicați produsul rapid și fără întreruperi. Temperaturile ridicate scurtează timpul de aplicare. Neuniformitățile și urmele de rolă nu pot fi întotdeauna evitate în cazul suprafețelor cu lumină tangențială.</p>

## Recomandări

Măsuri de securitate (valabil la data publicării)	<p>Poate provoca o reacție alergică a pielii. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Purtați mănuși de protecție/echipament de protecție a ochilor. <b>ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA:</b> Spălați cu multă apă și săpun.</p> <p>Conține: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, masă de reacție compusă din 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-on și 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Sfaturi pentru alergici: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică.</p>
Eliminare	Deșeurile lichide de material se elimină la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, deșeurile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.
Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV	al acestui produs (Cat. A/h): 30 g/l (2010). Acest produs conține max. 10 g/l COV.
Cod produs vopsele și lacuri	GISCODE BSW20
Compoziție	Rășină de acetat de polivinil, apă, ester de hidroxiacid, aditivi, conservanți.
Indicații suplimentare	A se vedea fișa cu date de securitate.
Consultanță tehnică	În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum și pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.
Suport tehnic	☎ 0800.800.600 e-mail: tehnic@caparol.ro

## Fișa tehnică nr. 656 - Ediție: Septembrie 2020

Această fișă tehnică s-a editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și condițiile obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informați-vă cu privire la actualitatea acestei fișe tehnice accesând [www.caparol.ro](http://www.caparol.ro). Acest document este o traducere a fișei tehnice germane nr. 656 - Capaplex - Ediție: August 2020