

AmphiSilan Tiefgrund

Grund special cu efect hidrofob, pentru exterior.



Descrierea produsului

Domeniu de aplicare	Grund de consolidare și egalizare a absorbției tencuielilor și a zidărilor din cărămidă/bolțari de var cu nisip ce sunt foarte poroase, absorbante, ușor nisipoase. Ideal pentru utilizarea în cadrul sistemului ThermoSan.										
Proprietăți	Cu miros redus, fără solvenți, ecologic, hidrofobizant, gata pregătit pentru aplicare, ușor de aplicat.										
Material de bază	Comparație de polisiloxan și dispersie sintetică specială.										
Ambalaj/Capacitate recipient	10 l										
Depozitare	La rece, dar ferit de îngheț.										
Date tehnice	■ Densitate: 1,0 g/cm ³ .										
Compatibilitatea conform fișei tehnice nr. 606											
Definirea domeniilor de aplicare	<table border="1"> <thead> <tr> <th>interior 1</th> <th>interior 2</th> <th>interior 3</th> <th>exterior 1</th> <th>exterior 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> </tbody> </table> <p>(-) nu este adecvat / (o) adecvat condiționat / (+) adecvat</p>	interior 1	interior 2	interior 3	exterior 1	exterior 2	-	-	-	+	+
interior 1	interior 2	interior 3	exterior 1	exterior 2							
-	-	-	+	+							

Aplicare

Suporturi recomandate	Suprafețele trebuie să fie curate, uscate și fără substanțe de separare. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.
Pregătirea suprafeței	Vă rugăm să consultați fișa tehnică nr. 650 „Straturi suport și pregătirea lor” în vederea determinării compatibilității produsului pe diferitele substraturi și pregătirea lor specială.
Mod de aplicare	AmphiSilan Tiefgrund poate fi aplicat cu pensula, rola sau aparate de pulverizare uzuale. Se pot folosi și aparate Airless. Aplicare Airless: Duză: 0,029" Presiune la pulverizare: 50 bar Unghi de pulverizare: 60°
Instrucțiuni de aplicare	Pe suprafețele normal absorbante se aplică grundul nediluat, într-un singur strat. Pe suprafețele puternic absorbante se aplică grundul nediluat, într-un singur strat, dar până la saturare. Grundul nu are voie să formeze o peliculă compactă lucioasă. Prin amestecul a 10% AmphiSilan Tiefgrund în vopseaua ThermoSan poate fi eliminată, în multe cazuri, necesitatea aplicării suplimentare a unui strat de grund în acest sistem (vezi fișa tehnică nr. 156).



Consum	Cca. 150-250 ml/m ² , în funcție de natura suportului. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.
Condiții de prelucrare	Limita inferioară a temperaturii pentru aplicare și uscare: + 5°C pentru stratul suport și aer.
Timp de uscare	La +20°C și 65% umiditate relativă a aerului, se poate vopsi după 12 ore. În cazul temperaturilor mai scăzute se păstrează un timp de uscare mai îndelungat.
Curățarea uneltelor	Se face prin spălare cu apă, imediat după utilizare.
Note	AmphiSilan Tiefgrund nu este recomandat pentru suprafețele orizontale cu acumulare de apă. Compatibilitatea cu alte materiale. Pentru a-și păstra proprietățile specifice, AmphiSilan Tiefgrund nu se diluează și nu se amestecă cu alte materiale.

Recomandări

Măsuri de securitate (valabil la data publicării)	A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. În caz de contact cu ochii sau cu pielea, clătiți imediat cu multă apă. A nu se arunca la canalizare, în cursuri de apă sau pe sol. Nu inspirați vapori/spray-ul. Indicații suplimentare: a se vedea fișa cu date de securitate. Conține: 1,2-benzotiazol-3(2H)-one, 2-metil-2H-izotiazol-3-one. Poate provoca o reacție alergică. Sfaturi pentru alergici la izotiazolinonă: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică.
Eliminare	Pot fi reciclate numai ambalajele goale. Deșeurile lichide de material se dezafectează la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, deșeurile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.
Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV	al acestui produs (Cat. A/h): 30 g/l (2010). Acest produs conține max. < 1 g/l COV.
Cod produs vopsele și lacuri	M-GF01
Compoziție	Rășină poliacrilică, polisiloxan, apă, aditivi, conservanți (benzotiazolinonă, metilizotiazolinonă)
Consultanță tehnică	În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum și pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.
Suport tehnic	☎ 0800.800.600 e-mail: tehnic@caparol.ro

Fișa tehnică nr. 662 - Ediție: Aprilie 2018

Această fișă tehnică s-a editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și condițiile obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informați-vă cu privire la actualitatea acestei fișe tehnice accesând www.caparol.ro. Acest document este o traducere a fișei tehnice germane nr. 662 · AmphiSilan Tiefgrund · Ediție: Ianuarie 2017