

Capadecor Stucco Satinato

Masă de șpaclu pe bază de dispersii, pentru crearea de suprafețe mate cu aspectul tipic al unei tehnici de șpăcluire



Descrierea produsului

Domeniu de utilizare	Masă de șpaclu mată, nuanțabilă, pe bază de dispersii, pentru decorarea pereților interiori.
Proprietăți	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aplicare ușoară ■ Model caracteristic ■ Culori intense ■ Tehnologie de aplicare economică și fiabilă ■ Certificat AgBB
Ambalaje/Capacitate recipient	■ 2,5 L și 5 L
Culoare	<p>Alb</p> <p>Nuanțare: Nuanțabilă în sistemul de colorare computerizat ColorExpress în cca. 1300 nuanțe din paletarul 3D sau Caparol-Color.</p> <p>Materialul colorat se amestecă bine înainte de aplicare. Amestecarea se poate face manual, sau cu un mixer cu turație mică.</p> <p>Proprietățile caracteristice ale produsului Stucco Satinato influențează modelul suprafețelor obținute prin tehnica de șpăcluire. Această model depinde în mod semnificativ de culoarea aleasă și de tehnica de aplicare a produsului. Nuanțele închise prezintă un model mai clar decât nuanțele mai deschise.</p> <p>Pentru ca modelul caracteristic al acestei tehnici de șpaclu să fie pus în valoare pe suprafață, materialul trebuie nuanțat într-o culoare cu un grad de luminozitate mai mic de 70!</p> <p>La acoperirea suprafețelor contigue, amestecați recipientele cu produse colorate pentru a evita diferențele de culoare. În cazul comenzilor de minim 100 L în aceeași nuanță, produsul poate fi nuanțat la cerere direct din fabrică.</p> <p>La nuanțele obținute cu ajutorul pigmenților organici, cum ar fi de ex. roșu și portocaliu, este posibilă o schimbare mai accentuată a culorii în timp, pe zonele expuse la lumină puternică.</p>
Grad de luciu	Foarte mat
Depozitare	La rece, dar ferit de îngheț
Date tehnice	<p>Date tehnice conform DIN EN 13300: În funcție de culoare, sunt posibile modificări în parametrii tehnici.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Uzură prin frecare umedă: Clasa 2, corespunde termenului de rezistent la frecare conform DIN 53778



Produce complementare

- Densitate: cca. 1,25 g/ml.
- Difuzie echivalentă grosimii stratului de aer sd H2O: Valoare sd: cca. 0,12 m.
- AkkordSpachtel fein
- Indeko-plus
- Caparol Feinroller

Utilizare conform Info tehnic nr.606
Definiția domeniilor de aplicare

Interior 1	Interior 2	Interior 3	Exterior 1	Exterior 2
+	+	○	-	-
(-) nu este recomandat / (○) recomandat condiționat / (+) recomandat				

Prelucrare

Suporturi recomandate

Suprafețe interioare de tencuieli minerale din grupele de mortar PII și PIII, gips și tencuieli de finisare din grupa de mortar PIV, gips-carton, plăci din gips și suprafețe din beton.

Suprafețele trebuie să fie curate, uscate, fără substanțe de separare, plane și necontrastante. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, aliniat 3.

La pregătirea straturilor suport, vă rugăm să respectați informațiile din Fișa tehnică Nr. 650.

Pregătirea suprafeței

Suporturile rugoase, pereții cu plăci de ghips-carton și toate suprafețele de pereți și plafoane expuse luminii tangențiale trebuie grunduite în prealabil cu produsul Caparol-Haftgrund. Ulterior se șpăcluiește întreaga suprafață în 1-2 straturi cu produsul Caparol-Akkordspachtel fein până la obținerea unei suprafețe calitativ similare cu cea Q4. După uscarea masei de șpacu urmează o șlefuire intermediară cu o hârtie abrazivă granulație de max. P200 până la 240. Pentru uniformizarea gradului de absorbție și pentru legarea prafului, se aplică ulterior un strat de grund cu CapaSol RapidGrund sau RollGrund Rapid.

Straturile suport ce corespund cerințelor de calitate Q4, pot fi amorțate cu produsul Indeko-plus. Condiția principală este ca produsul Indeko-plus să fie aplicat cu rola specială Caparol Feinroll. În cazul utilizării altor tipuri de role, structura stratului suport rămâne vizibilă după aplicarea celui de al doilea strat de Stucco Satinato și trebuie acoperit prin aplicarea suplimentară.

Hinweis Q2/Q3 Spachtelung / dünne Gipsschichten < 0,5mm Bei Verwendung gipshaltiger, hydraulisch abbindender Spachtelmassen in der Qualitätsstufe Q2/Q3 wird eine transparente, wässrige Grundierung empfohlen. Hierzu verweisen wir auf das Maler&Lackierer Merkblatt Nr. 2 -9/2020 "Haftfestigkeitsstörungen von Beschichtungen auf verspachtelten Gips(karton)platten" des Bundesverbandes Farbe, Gestaltung, Bautenschutz und des Bundesausschusses Farbe und Sachwertschutz.

Alternativ zur gipshaltigen Q3 Spachtelung haben sich Spachtelungen mit pastösen Spachtelmassen bewährt.

Mod de aplicare

Stucco Satinato muss vor der Verarbeitung gründlich aufgerührt werden, um nicht vermischte Rand- und Bodenanhaltungen zu vermeiden. Dies kann mit einem Rührstab oder einem langsam laufenden Rührwerk geschehen. Kein scharfkantiges Rührwerk verwenden! Das Aufrütteln nach dem Mischvorgang reicht nicht aus.

Zur Erstellung der Spachteltechnik wird Stucco Satinato dünn und in offener Fleckspachtelung aufgetragen und stets auf "0" abgezogen. Nach leichtem Antrocknen des Stucco Satinato werden die offenen Stellen im Fleckspachtelverfahren verschlossen.

Der zweite Arbeitsgang wird in gleicher Weise wie der erste Arbeitsgang aufgebracht.

Durch Variation der Arbeitstechnik kann die Oberflächenoptik individuell gestaltet werden.

Beachten: Spachtelgrate sollten während der Verarbeitung unbedingt vermieden werden. Nur soviel Material auf die Spachtel aufnehmen, wie in der Trocknungsphase verarbeitet werden kann. Das Antrocknen des Materials auf der Spachtel sollte vermieden werden.

Consum

ca. 80 – 100 ml/m²/Arbeitsgang. Exakte Verbrauchswerte durch Probebeschichtung ermitteln.

Condiții de prelucrare

Untere Temperaturgrenze bei der Verarbeitung:
+5 °C für Umluft und Untergrund.

Uscarea/Timp de uscare

Bei +20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte nach ca. 30 – 60 Minuten oberflächentrocken. Durchgetrocknet und belastbar nach 1 – 2 Tagen. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.

Unelte

Wir empfehlen für die Verarbeitung eine abriebfreie Edelstahl-Ziehspachtel (Doppelblatt-Federspachtel), um Stucco Satinato sparsam und rationell aufzutragen. Spachtel unbedingt vorher mit Nassschleifpapier (Körnung 400–600) einschleifen und Kanten etwas brechen.

Curățarea uneltelor

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Notă

Reinigungs- und Pflegehinweise:

Reinigungsversuche vorab an einer Probefläche und stets unter größter Sorgfalt ausführen. Durch Reinigungsversuch verursachte Glanzstellen können nicht beseitigt werden.

Die Oberfläche von Stucco Satinato kann geringem Schreibeffect unterliegen. Dies ist maßgeblich vom Farbton der Beschichtung abhängig.

Der Schreibeffect bei dunklen Farbtönen sowie die Reinigungsfähigkeit der Oberfläche von Stucco Satinato kann durch einen Überzug mit Capadecor DecoLasur Matt im Spachtelauftrag oder Disbopur 458 PU-Aquasiegel im Rollverfahren erheblich verbessert werden. Hierzu sollten vorab unbedingt Probeflächen angelegt werden, da die Farbwirkung und der Glanzgrad der Spachteltechnik hierdurch verändert werden können.

Recomandări

Măsuri de securitate
(valabil la data publicării)

Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Schutzhandschuhe/ Augenschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Enthält: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Hotline für Allergieanfragen: 0800/1895000 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz).

Eliminare

Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen. G

Valoare limită admisă de UE
pentru conținutul COV

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt:

Für diese Produktgruppe existiert kein EU-Grenzwert.

Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC.

Giscode

BSW 20

Cod produs vopsele și lacuri

veraltet: M-DF01

Compoziție

Polyacrylatharz, Calciumcarbonat, Titandioxid, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.

Consultanță tehnică

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren technische Bearbeitung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. Sollen Untergründe bearbeitet werden, die in dieser Technischen Information nicht aufgeführt sind, ist es erforderlich, mit uns oder unseren Außendienstmitarbeitern Rücksprache zu halten. Wir sind gerne bereit, Sie detailliert und objektbezogen zu beraten.

Suport tehnic

Tel.: +49 6154 71-71710

Fax: +49 6154 71-71711

E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de

Informații tehnice Nr.562 · Ediție: Mai 2021

Aceste informații tehnice s-au editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și condițiile obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informați-vă cu privire la actualitatea acestei fișe tehnice accesând www.caparol.ro. Acest document este o traducere a fișei tehnice germane nr. 562 · Stucco Satinato · Ediție: Mai 2021

DAW BENȚA Romania SRL · Str. Principală Nr. 201 · 547525 Sâncraiu de Mureș, Mureș · Tel./Fax 0265-320.354, 320.522 · E-mail office@caparol.ro · Internet www.caparol.ro
Reprezentanță București · Șos. Titulescu Nr. 119 · 011136 București · Tel/Fax 021-223.29.66 · E-mail officebuc@caparol.ro