

# Histolith® Schlammquarz

Adaos de tip nisip de cuarț pentru egalizare și umplere fisuri, pentru straturi de grund și straturi intermediare



## Descrierea produsului

|   |  |            |            |            |            |            |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
| Domeniu de utilizare  | Adaos de tip nisip de cuarț, se introduce în amestec cu vopselele Histolith® pentru obținerea straturilor de grund și a celor intermediare, cu scop de egalizare și umplere a fisurilor.   |            |            |            |            |            |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| Proprietăți   | Nisip de cuarț, uscat la cuptor, granulație 0,1-0,4 mm.  |            |            |            |            |            |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| Ambalaje/Capacitate recipient   | 20 kg  |            |            |            |            |            |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| Depozitare  | La uscat.  |            |            |            |            |            |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| Date tehnice  | Densitate: cca. 1,3 g/cm <sup>3</sup> (densitate la vrac)  |            |            |            |            |            |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| Compatibilitatea conform Informațiilor Tehnice Nr. 606<br>Definițiile Domeniilor de Utilizare | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 20%;">interior 1</td> <td style="width: 20%;">interior 2</td> <td style="width: 20%;">interior 3</td> <td style="width: 20%;">exterior 1</td> <td style="width: 20%;">exterior 2</td> </tr> <tr> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td colspan="5">(-) neadecvat / (o) adecvat condiționat / (+) adecvat</td> </tr> </table> | interior 1 | interior 2 | interior 3 | exterior 1 | exterior 2 | + | + | + | + | + | (-) neadecvat / (o) adecvat condiționat / (+) adecvat |  |  |  |  |
| interior 1  | interior 2   | interior 3 | exterior 1 | exterior 2 |            |            |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| +   | +  | +          | +          | +          |            |            |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| (-) neadecvat / (o) adecvat condiționat / (+) adecvat   |  |            |            |            |            |            |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |

## Prelucrare

Compoziția straturilor

### Prelucrare:

Se introduce în vopsea (max. 30 %) și se omogenizează manual sau mecanizat până la obținerea unei mase omogene. În cazul pauzelor de lucru se omogenizează repetat înainte de utilizare din cauza posibilității depunerilor.



## Recomandări

Indicații de pericol/  
Sfaturi de securitate  
(valabil la data publicării)

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se asigura o ventilație adecvată pe durata utilizării și uscării. A se evita consumul de alimente și băuturi și fumatul pe durata utilizării produsului. La contactul cu ochii sau pielea se spală imediat cu apă. A nu se deversa în canalizare, ape sau sol. Uneltele se curăță imediat după utilizare cu apă și săpun. Produs puternic alcalin. A se proteja ochii și pielea de stropiri accidentale. Zonele adiacente se vor proteja prin acoperire. Eventualele stropiri accidentale pe suprafețe de lac, sticlă, ceramică, metal, piatră naturală se îndepărtează imediat prin spălare. A nu se inhala vaporii. Alte informații - A se citi fișa cu datele de securitate a produsului.

Dezafectare

Numai ambalajul gol poate fi dat spre reciclare. Resturile lichide de material se predau la centrele de colectare a lacurilor/vopselelor vechi, cele uscate pot fi evacuate ca deșeuri rezultate din construcții/demolări sau ca gunoi menajer.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum și pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesară consultarea personalului nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroși să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

☎ 0800.800.600  
✉ [tehnic@caparol.ro](mailto:tehnic@caparol.ro)

## Informații tehnice nr. 1002 • Ediție: Iunie 2014

Aceste informații tehnice s-au editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și condițiile obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții noi, acest document își pierde valabilitatea. Informați-vă privind actualitatea acestei fișe cu informații tehnice pe [www.caparol.ro](http://www.caparol.ro).