

Capalac Vorlack

Strat intermediar pentru lemn și metal



Descrierea produsului

Domeniu de aplicare

Strat intermediar pentru suprafețele din lemn și metal. Se utilizează la interior și exterior.

Proprietăți

- Capacitate ridicată de umplere
- Poate fi șlefuit
- Cu uscare rapidă
- Capacitate ridicată de acoperire / inclusiv pe canturi
- Durabilitate ridicată
- Aderență ridicată
- Ușor de aplicat
- Tixotrop, vâscozitate cu consistență antipicurare
- Fără plumb și substanțe cromatice
- Nuanță optimă pentru lacurile albe Capalac

Liant

Rășină alchidică fără solvenți aromatici

Ambalaj/Capacitate recipient

Standard:
375 ml; 750 ml; 2,5 litri;

ColorExpress:
375 ml; 750ml; 2,5 litri;

Culoare

Alb

Nuanțe suplimentare se pot obține în sistem de nuanțare computerizată ColorExpress.

În cazul utilizării unor nuanțe cu capacitate slabă de acoperire (de ex roșu, portocaliu, galben) recomandăm un strat de grund în culoare apropiată de cea a stratului final (Grundiersystem). Capalac Vorlack poate fi nuanțat în Grundiersystem (ColorExpress).

Grad de luciu

Mat

Depozitare

În recipientul original bine închis, păstrat la loc uscat, rece, ferit de îngheț.

Date tehnice

Densitate: cca. 1,5 g/cm³

Utilizare conform Info tehnic nr.606/Definiția domeniilor de aplicare

interior 1	interior 2	interior 3	exterior 1	Exterior 2
○	○	○	+	+

(-) nerecomandat / (○) parțial recomandat / (+) recomandat



Prelucrare

Suporturi recomandate

Pregătirea suprafeței suport

Metoda de aplicare

Recomandat la finisajul elementelor din lemn și a metalului grunduit.

Lemnul și suprafețele metalice grunduite se șlefuiesc și se curăță.

Capalac Vorlack poate fi aplicat cu pensula, cu rola sau prin pulverizare. Este gata pregătit pentru aplicare.

Indicații pentru aplicarea prin pulverizare:

	Duza	Presiune	Diluție	Temperatura materialului
Airless	0,009 – 0,013 inch	180 – 200 bari	Nu se diluează	-
Aircoat-TempSpray	0,009 – 0,013 inch	180 – 200 bari	Nu se diluează	35°C

Pentru detalii suplimentare consultați manualul cu instrucțiuni referitoare la tehnologia de pulverizare la Caparol.

Componența straturilor:

Strat Suport	Mediu	Pregătirea stratului suport	Impregnare	Grunduire	Strat Intermediar*	Strat final
Lemn, derivate din lemn	Interior	Curățare/ Șlefuire	-	Capalac Vorlack	Capalac Vorlack	Capalac Weiss (alb)/ sau colorate
Lemn	Exterior	Curățare BFS Nr.18	Capalac Holz- Impraegniergrund	Capalac Vorlack		
Oțel, fier	Interior	Curățare de rugină	-	Capalac Allgrund/ Capalac Rostschutzgrund		
	Exterior	Curățare de rugină	-	2x Capalac Allgrund/Capalac Rostschutzgrund		
Zinc/ suprafețe galvanizate	Interior	BFS Nr.5	-	Disbon 481 EP- Uniprimer sau Capalac Allgrund		
	Exterior	BFS Nr.5	-	Disbon 481 EP- Uniprimer sau 2x Capalac Allgrund		
Aluminiu	Interior	BFS Nr.6	-	Capalac Allgrund		
	Exterior	BFS Nr.6	-	Capalac Allgrund		
PVC Dur	Interior/ exterior	BFS Nr.22	-	Capalac Allgrund		
Suprafețe vechi vopsite	Interior/ exterior	Șlefuire/ decapare		Capalac Allgrund		

1) Zonele afectate ale finisajelor vechi se vor trata în funcție de natura acestora.

Indicație: Pe finisaje aplicate prin pulverizare, Coil Coating și alte suporturi critice a se efectua în prealabil probe de aderență

Consum
Temperatura minimă de lucru
Timp de uscare
Curățarea instrumentelor de lucru

Consum ml/m ²	Aplicare cu pensula	Aplicare cu rola	Airless
Vertical	80-100	70-90	90
Orizontal	120	120	120

- +5°C pentru material, suport și aer (ideal între 10 și 25 °C)
- Umiditate relativă a aerului ≤ 80 %

La 20°C și 65% umiditate relativă	Uscat la suprafață	Uscat la atingere	Se poate reaplica sau șlefui
După	2 ore	4 ore	12 ore

Temperaturi mai scăzute și umiditatea mai ridicată pot prelungi timpul de uscare.

Se vor curăța cu diluant pe bază de rășină sintetică sau cu diluant universal.

Recomandări

Indicații de pericol/ Sfaturi de securitate (valabil la data publicării)
Dispoziții Dezafectare
Valori-limită admise de UE pentru conținutul COV
Giscod
Cod produs Vopsele si lacuri
Declarație de substanțe componente
Date suplimentare
Asistență tehnică
Suport Tehnic

Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. **ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul):** Spălați ușor cu multă apă și săpun. A nu se manipula decât după ce au fost citite și înțelese toate măsurile de securitate. Toxic în caz de inhalare. Purtați echipament de protecție respiratorie.

Conține acizi grași, C18, produse reactive cu N, N-Dimetil-1,3-Propadiamin și 1,3 Propadiamin. Poate provoca o reacție alergică. Sfaturi pentru alergici la izotiazolinonă: telefon de urgență +40 21318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00). Institutul Național de Sănătate Publică.

Doar recipientele goale se vor da spre reciclare. Resturile lichide de material se vor recicla în locuri special amenajate. Resturile uscate de material se vor dispune ca și resturi de materiale de construcții și gunoi menajer.

al acestor produse (categoria A/d): 300 g/l (2010). Acest produs conține max. 300 g/l COV.

BSL20

M-LL01

Rășină alchidică, dioxid de titan, carbonat de calciu, silicați, alifați, aditivi.

Vezi fișa cu date de securitate.

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum și pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesară consultarea personalului nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroși să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

☎ 0800.800.600
e-mail: tehnic@caparol.ro

Informații tehnice - Nr.030- Ediție: Ianuarie 2019

Aceste informații tehnice s-au editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și a condițiilor obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informații-vă privind actualitatea acestei fișe cu informații tehnice pe www.caparol.ro.

DAW BENȚA Romania SRL · Str. Principală Nr. 201 · 547525 Sâncraiu de Mureș, Mureș · Tel./Fax 0265-320.354, 320.522 · E-mail office@caparol.ro · Internet www.caparol.ro

Reprezentanță București · Șos. Titulescu Nr. 119 · 011136 București · Tel/Fax 021-223.29.66 · E-mail officebuc@caparol.ro