

# Capadur Parket und Siegellack

Lac de sigilare transparent, monocomponent, pentru parchet, lemn și suprafețe lăcuite la interior.



## Descrierea produsului

Domeniu de aplicare

Pentru finisaje de sigilare transparentă a suprafețelor din lemn și plută în spații de locuit. Se pretează și la sigilarea finisajelor cu lacuri și lazuri la interior.

Proprietăți

- Diluabil cu apă
- Monocomponent
- Asigura rezistența împotriva deteriorării
- Capacitate ridicată de umplere
- Cu uscare rapidă
- Elasticitate ridicată
- Rezistent la agenți chimici casnici
- Poate fi aplicat și pe suprafețe mari
- Poate fi aplicat pe jucării pentru copii conf. DIN EN 71-3

Liant

Poliuretan monocomponent, diluabil cu apă

Ambalaj/Capacitate recipient

750 ml, 2,5 l, 10 l.

Culoare

Transparent.

Ambalat, în formă lichidă are o culoare lăptoasă, în schimb odată cu uscarea devine transparent, (aplicat pe suporturi albe este vizibilă o ușoară tendință de îngălbenire).

Grad de luciu

Lucios și Mat-Mătășos

Depozitare

La rece, dar ferit de îngheț.

Date tehnice

Densitate: cca. 1,0g/cm<sup>3</sup>

Compuși solizi: cca. 30% din cantitatea totală

Utilizare conform Info Tehnic Nr. 606 din definiția domeniilor de utilizare

| interior 1   | interior 2 | interior 3 | exterior 1 | exterior 2 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| +  | +          | -          | -          | -          |
| (-) nerecomandat / (0) recomandat condiționat / (+) recomandat |            |            |            |            |



## Prelucrare

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Suporturi recomandate          | Pardoseli de lemn, parchet, panouri OSB, trepte și alte suprafețe de lemn, pardoseli de plută și parchet laminat. Utilizabil și pe suporturi finisate cu lacuri și lazuri. Suprafața suport trebuie să fie curată, cu capacitate portantă și lipsită de substanțe de separare.<br>A nu se utiliza pe suprafețe tratate în prealabil cu baițuri solubile în apă. La aplicarea pe suprafețe recent finisate se recomandă aplicarea obligatorie a unui strat de probă.   |
| Pregătirea suprafețelor suport | Suprafețele care se vor finisa se șlefuiesc și se curăță foarte bine. Resturile de lac sau lazură veche se îndepărtează prin șlefuire.  |
| Mod de aplicare                | Înainte de utilizare conținutul de amesteca foarte bine. În funcție de necesități se diluează cu maxim 20% apă. Capadur Parckettlack se aplică într-un strat uniform cu pensula sau cu rola.<br><br>Pe suprafețele noi, nefinisate în funcție de capacitatea de absorbție a stratului suport, se aplică 2-3 straturi. Pe panouri OSB se vor aplica 3-4 straturi de finisaj. Pe suprafețele finisate cu lacuri sau cele de parchet laminat se va aplica doar un strat de finisaj final.  |
| Consum                         | Cca. 100-150 ml/m <sup>2</sup> pentru fiecare strat în funcție de structura suprafeței și a capacității de absorbție a stratului suport.  |
| Temperatura minimă de lucru    | Minim + 12°C pentru suport și aer.  |
| Timp de uscare                 | La o temperatură de 20°C și 65% umiditate a aerului, este gata pentru o noua aplicare după 12 ore. Uscarea completă are loc după 24-36 ore. Prima curățare cu apă și cu substanțe de curățare casnice precum și acoperirea cu covoare, se recomandă a se face după o săptămână de la aplicare.  |
| Rețineți                       | <b>Curățare și îngrijire:</b><br>Capadur ParkettLack se curăță cu matura sau cu aspiratorul. Murdăria se îndepărtează cu o cârpă umedă. În cazul curățării umede cu apă, se poate folosi o soluție de curățare specială pentru pardoseli. În acest caz se recomandă urmarea cu atenție a instrucțiunilor de folosire a soluției respective. Se recomandă evitarea frecării și a ștergerii cu solvenți. A nu se folosii substanțe abrazive sau solvenți. Pentru suprafețe deosebit de expuse murdării, se recomandă protejarea acestora prin acoperirea cu materiale de protecție. Se recomandă acoperirea cu un material de protecție a zonelor dotate cu mese și scaune cu role. |

## Recomandări

|  |  |
|--|--|
| Indicații de pericol/<br>Sfaturi de securitate<br>(valabil la data publicării) | A nu se lasă la îndemâna copiilor. Evitați dispersarea în mediu. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun. Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătății la expunere prelungită prin inhalare. A se evita aruncarea în mediul înconjurător. Curățarea uneltelor imediat după utilizare cu apă și săpun. A se consulta instrucțiunile speciale/fișa de securitate. |
| Dezafectare  | Doar recipientele golite de resturi se pot recicla. Resturile de material lichide se vor preda la centrele de colectare pentru vopsele și lacuri. Resturile de material întărite se dezafectează ca deșeurile amestecate din materiale de construcții și moloz.  |
| Valori-limită admise de UE pentru conținutul VOC                               | al acestor produse (categoria A/i): 140 g/l (2010).<br>Acest produs conține max. 100 g/l VOC.  |
| Giscode  | W3+  |
| Support tehnic   | În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum și pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalului nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroși să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.<br><br>☎ 0800.800.600<br>e-mail: tehnic@caparol.ro   |

### Informații tehnice nr. 186 · Ediție: Mai 2014

Aceste informații tehnice s-au editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și condițiile obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informații-vă privind actualitatea acestei fișe cu informații tehnice pe [www.caparol.ro](http://www.caparol.ro).