

Capadecor StuccoDecor DI LUCE

Masă de șpaclu de dispersie, pentru realizarea de suprafețe cu luciu puternic, prin tehnici de gletuire



Descrierea produsului

Domeniu de aplicare

Masă de șpaclu pe bază de dispersii, pentru decorarea cu un luciu puternic a suprafețelor interioare .

Proprietăți

- Diluabilă cu apă
- Semitransparentă
- Luciu puternic fără aplicarea ulterioară a altor materiale speciale
- Tehnologie de aplicare economică și fiabilă
- Nuanțabilă computerizat în sistem ColorExpress
- Capacitate mare de difuziune și sorbție

Ambalaj/Capacitate recipient

- 2,5 L și 5 L

Culoare

Alb semitransparent

Nuanțare:

Se poate nuanța în sistemul de colorare computerizat ColorExpress în cca. 1300 nuanțe din paletarul 3D sau Caparol-Color.

La aplicări pe suprafețe alăturate sau de îmbinare, în cazul recipientelor cu material colorat, este necesară amestecarea acestora pentru a se evita obținerea unor diferențe de nuanță. La comandarea unei nuanțe în cantități mai mari de 40 L, produsul poate fi livrat, la cerere, gata pigmentat din fabrică în culoarea dorită.

La culorile cu pigmenți organici, cu ar fi roșu, galben și portocaliu, pot să apară decolorări în zonele puternic luminate de soare. Acest fenomen poate fi redus semnificativ prin folosirea cerii StuccoDecor Wachsdispersion, dar nu poate fi împiedicat 100%.

Grad de luciu

În funcție de tipul de finisaj, de la mățasos până la lucios.

Depozitare

La rece, dar ferit de îngheț.

Date tehnice

- Densitate: cca. 1,45 g/ml.
- Difuzie echivalentă grosimii stratului de aer s_d H₂O: Valoare s_d : cca. 0,06 m.

Produse complementare

- AkkordSpachtel fein
- StuccoDecor Wachsdispersion

Utilizare conform Info tehnic nr.606
Definiția domeniilor de aplicare

| Interior 1 | Interior 2 | Interior 3 | Exterior 1 | Exterior 2 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| + | + | ○ | - | - |
| (-) nu este recomandat / (○) recomandat condiționat / (+) recomandat | | | | |



Prelucrare

| | | | |
|------------------------|--|--|--|
| Suporturi recomandate | <p>Suprafețe interioare de tencuieli minerale din grupele de mortar PII și PIII, gips și tencuieli de finisare din grupa de mortar PIV, gips-carton, plăci din gips și suprafețe din beton.</p> <p>Suprafețele trebuie să fie curate, uscate, fără substanțe de separare, plane și necontrastante. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, aliniat 3.</p> | | |
| Pregătirea suprafeței | <p>Aplicați un strat de bază cu DecoGrund sau Caparol-Haftgrund. După care aplicați 1-2 straturi de masă de șpaclu Akkordspachtel fein pentru a atinge un nivel de calitate Q4 (alte mase de șpaclu nu sunt recomandate), iar după uscare se șlefuieste cu hârtie abrazivă cu granulație de 200 până la max. 240. Pentru egalizarea absorbției și sporirea capacității portante se grunduiește cu CapaSol LF Konzentrat diluat (1 parte CapaSol Konzentrat la 4 părți de apă).</p> | | |
| Mod de aplicare | <p>StuccoDecor DI LUCE se șpacluiește într-un strat subțire pe întreaga suprafață. Pentru aceasta, utilizați cât mai puțin material posibil.</p> <p>Prima etapă:</p> | | |
| |  | <ul style="list-style-type: none"> ■ Suprafețele alăturate sunt prelucrate ud-pe-ud. ■ După uscare, se înlătură resturile de material (bavurile). | |
| | A doua și eventual a treia etapă: |  | <ul style="list-style-type: none"> ■ Al doilea strat șpacluit se aplică în același mod ca și primul strat. ■ Luciu este îmbogățit din material. ■ Dacă este cazul, se poate aplica un al treilea strat care va conferi un luciu de oglinda. |
| | Lustruirea suprafeței: |  | <ul style="list-style-type: none"> ■ După o scurtă perioadă de aerisire sau chiar după uscare, suprafața se lustruiește cu șpaclul. ■ Șpaclul poziționat în unghi mic, se trage pe suprafață apăsând ușor. ■ Astfel se obține suprafața lucioasă, specifică acestui material. |
| | | <p>Notă: Lustruirea suprafeței cu ajutorul unui aparat de lustruit electric, ar trebui efectuată numai de către personalul cu experiență, datorită riscurilor asociate. Un luciu comparabil poate fi obținut cu un al treilea strat de material și o lustruire ulterioară cu șpaclul cu lamă dublă retractabilă.</p> | |
| | | <p>Notă pentru design: Frumusețea tehnicii de glet StuccoDecor DI LUCE constă în alternanța fascinantă a jocurilor de lumini obținută din straturile suprapuse de material și a reflexiilor suprafeței. Nu este necesară aplicarea unui material adițional pentru luciu. Prin schimbarea tehnicilor de lucru, optica suprafeței poate fi personalizată.</p> | |
| Consum | cca. 80 – 100 ml/m ² /strat. Un consum exact se determină prin efectuarea de probe. | | |
| Condiții de prelucrare | <p>Temperatura minimă pentru aplicare: + 5°C pentru aer și stratul suport.</p> | | |
| Uscarea/Timp de uscare | <p>La o temperatură de +20°C și 65% umiditatea relativă a aerului, produsul este uscat la suprafață după 30-60 minute. După 1-2 zile este uscat în profunzime și poate fi aplicat un nou strat. Temperaturile mai scăzute și umiditatea crescută a aerului prelungesc timpul de uscare.</p> | | |
| Unelte | <p>Pentru aplicarea lui StuccoDecor DI LUCE într-un mod economic, vă recomandăm un șpaclu din oțel inoxidabil (șpaclu cu lamă dublă retractabilă). Șpaclu se șlefuieste înainte cu o hârtie abrazivă umedă (granulație 400- 600).</p> | | |
| Curățarea uneltelor | Se face cu apă, imediat după utilizare. | | |
| Notă | <p>Instrucțiuni de curățare și întreținere</p> | | |
| | <p>Suprafețele decorate cu Capadecor® StuccoDecor DI LUCE pot fi acoperite cu ceara StuccoDecor Wachsdispersion, pentru a conferi o mai bună protecție suprafețelor împotriva apei și a altor lichide similare.</p> <p>La renovarea suprafețelor pe care s-a folosit ceara de protecție StuccoDecor Wachsdispersion, aceasta trebuie îndepărtată până la crearea unei baze portante.</p> | | |

StuccoDecor Di Luce nu poate fi folosit în zonele de gătit sau unde se spală vasele. Acest lucru se poate face doar cu măsuri corespunzătoare, cum ar fi protecția acestuia printr-un panou de sticlă.

Recomandări

| | |
|---|--|
| Fraze de pericol și precauție (valabile la data publicării) | <p>Poate provoca o reacție alergică a pielii. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Purtați mănuși de protecție/echipament de protecție a ochilor. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun.</p> <p>Conține: 1,2-benzisotiazol-3 (2H) -onă, 2-metil-2H-izotiazol-3-onă, amestec de 5-clor-2-metil-2H-izotiazol-3-onă [EG nr. 247- 500-7] și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă [EG nr. 220-239-6] (3: 1).</p> <p>Sfaturi pentru alergici: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică. Număr european de urgențe: 112. Amestec de 5-clor-2-metil-2H-izotiazol-3-one și 2-metil-2H-izotiazol-3-one (3: 1) <15 ppm</p> |
| Eliminare | <p>Deșeurile lichide de material se elimină la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, iar deșeurile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.</p> |
| Valori-limită admise de UE pentru conținutul de COV | <p>Nu există nicio limită UE pentru acest grup de produse. Acest produs conține <1 g / l COV.</p> |
| Cod produs Vopsele si lacuri | <p>BSW 20 (fosta M-DF01)</p> |
| Compoziție | <p>Rășină poliacrilică, rășină de acetat de polivinil, hidroxid de aluminiu, apă, aditivi, conservanți.</p> |
| Consultanță tehnică | <p>În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum și pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu se găsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.</p> |
| Suport tehnic | <p>Tel.: 0800.800.600 E-Mail: tehnice@caparol.ro</p> |

Informații tehnice Nr.561 · Ediție: Ianuarie 2020

Aceste informații tehnice s-au editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și condițiile obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informați-vă cu privire la actualitatea acestei fișe tehnice accesând www.caparol.ro. Acest document este o traducere a fișei tehnice germane nr. 561 - StuccoDecor Di Luce · Ediție: Ianuarie 2020

DAW BENȚA Romania SRL · Str. Principală Nr. 201 · 547525 Sâncraiu de Mureș, Mureș · Tel./Fax 0265-320.354, 320.522 · E-mail office@caparol.ro · Internet www.caparol.ro
Reprezentanță București · Șos. Titulescu Nr. 119 · 011136 București · Tel/Fax 021-223.29.66 · E-mail officebuc@caparol.ro