

PremiumFine

Vopsea premium de interior, mată, pentru suprafețe deosebit de fine



Descrierea produsului

Domeniu de aplicare	Vopsea pentru pereții interiori aplicabilă în strat subțire, destinată obținerii unor suprafețe foarte netede și aproape fără structură. Este foarte potrivită pentru un design interior unic și exigent, cu suprafețe netede. Deoarece se întinde foarte bine și are o capacitate scăzută de umplere, se pot obține suprafețe aproape fără structură prin aplicarea cu rola. Strat final în sistemul "Glatte Wand" (Pereți netezi) Premium pentru pereți extrem de netezi. Datorită capacității scăzute de umplere, PremiumFine permite o renovare ce păstrează structura diverselor straturi suport.
Proprietăți	<ul style="list-style-type: none"> ■ diluabilă cu apă, ecologică și cu miros redus ■ cu randament foarte bun ■ se întinde foarte bine ■ se pot obține suprafețe cât mai puțin structurate ■ cu capacitate de difuzie ■ timp lung de prelucrabilitate ■ suprafețe cu aspect mat-nobil
Material de bază	Dispersie sintetică conform DIN 55945.
Ambalaj/Capacitate recipient	■ Produs standard: 5 l, 12,5 l
Culoare	Alb. PremiumFine se poate nuanța manual cu max. 5% coloranți CaparolColor sau AmphiColor. În cazul nuanțării manuale, este necesară amestecarea întregii cantități de vopsea pentru a se evita diferențele de culoare. La comandarea vopselei în cantități mai mari de 100 l. din aceeași culoare, produsul poate fi livrat, la cerere, gata nuanțat în fabrică. PremiumFine se poate nuanța în sistem computerizat ColorExpress pe toate colecțiile uzuale de culori cu un grad de luminozitate mai mare de 40. Pentru a evita eventualele greșeli de nuanțare, verificați exactitatea culorii înainte de aplicarea produsului. Pe suprafețele continue, se va folosi vopsea nuanțată cu număr de șarjă/colorate identic.
Grad de luciu	Foarte mat (conform DIN EN 13 300)
Depozitare	La rece, dar ferit de îngheț.
Date tehnice	<p>Caracteristici conform DIN EN 13 300: Datorită nuanțării sunt posibile modificări în parametrii tehnici.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Uzură prin frecare umedă: Clasa 2, corespunde termenului de rezistent la spălare conform DIN 53 778 ■ Raportul de contrast: Capacitate de acoperire clasa 2, în condițiile unei rentabilități de 7 m²/lt. respectiv 140 ml/m² ■ Granulația maximă: fină (< 100 μm) ■ Densitate: cca. 1,25 g/cm³



Produse suplimentare

Tapet: AkkordVlies Z200 S - în sistemul "Glatte Wand" (Perete neted) Premium
 Rolă: Caparol FeinRoller (Rolă fină)

Notă

Recomandare pentru vopsire: Pentru obținerea unei suprafețe cât mai netede și cât mai puțin structurate, PremiumFine trebuie aplicată cu rola specială Caparol FeinRoller sau o altă rolă similară iar ulterior suprafața trebuie prelucrată uniform cu rola. Această trecere suplimentară cu rola într-o singură direcție trebuie să se facă după păstrarea unei scurte pauze de la aplicarea vopselei.

Cu sistemul "Glatte Wand" (Perete neted) Premium bazat pe pregătirea stratului suport cu AkkordVlies Z200 S precum și vopsirea ca strat intermediar și strat final cu PremiumFine se pot obține suprafețe foarte netede și uniforme. Acest tapet asigură un strat suport perfect potrivit pentru acoperirea ulterioară cu PremiumFine.

Compatibilitatea conform
 Informațiilor tehnice nr. 606
 Definirea domeniilor de aplicare

interior 1	interior 2	interior 3	exterior 1	exterior 2
+	+	-	-	-
-) nu este recomandat / (o) recomandat dar condiționat / (+) recomandat				

Aplicare

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanțe de separare și uscate. În Germania: respectați VOB, Cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Pregătirea suprafeței

Tencuieli din grupele de mortare P II și P III/rezistența minimă la compresiune conform DIN EN 998-1 de minim 2 N/mm²: Tencuielile solide, normal absorbante, se vopsesc fără o tratare prealabilă. Pe tencuielile foarte poroase, nisipoase, absorbante, se aplică un strat de grund cu OptiGrund sau CapaSol.

Tencuieli pe bază de ghips din grupa de mortare PIV/rezistența minimă la compresiune conform DIN EN 13279 de minim 2 N/mm²: Se aplică un strat de grund cu Haftgrund sau CapaSol. Tencuiala pe bază de ghips cu strat de sinter se șlefuieste, se îndepărtează praful și se aplică un strat de grund cu Caparol-Tiefgrund TB.

Plăci de construcții din ghips: Pe plăcile absorbante se aplică un strat de grund cu OptiGrund sau Caparol-Tiefgrund TB. Pe plăcile foarte compacte, netede, se aplică un strat de grund ca punte de aderență cu Haftgrund.

Plăci de ghips (plăci de ghips-carton): Se șlefuiesc urmele de la șpăcluire. Suprafețele de ghips (șpăcluite cu materiale pe bază de ghips) se consolidează cu Caparol Tiefgrund TB. Se aplică apoi un strat de grund cu OptiGrund sau CapaSol. Pe plăcile cu substanțe colorante, solubile în apă, se aplică un strat de grund cu Caparol AquaSperrgrund. În Germania: vezi fișa BFS nr. 12.

Beton: Se elimină eventualele resturi de substanțe decofrante, precum și substanțele făinoase, nisipoase.

Zidărie aparentă din cărămidă și zidărie aparentă din cărămidă/bolțari de var cu nisip: Se vopsesc fără o tratare prealabilă.

Acoperiri portante: Suprafețele mate, ușor absorbante, se vopsesc fără o tratare prealabilă. Suprafețele lucioase și cele acoperite cu lacuri se șlefuiesc pentru a se obține suprafețe aderente. Se aplică un strat de grund cu Haftgrund.

Acoperiri fără capacitate portantă: Se îndepărtează suprafețele fără capacitate portantă de lacuri, vopsele de dispersie sau tencuieli pe bază de rășini sintetice. Pe suprafețele netede, slab absorbante, se aplică un strat de grund cu Haftgrund. Pe suprafețele foarte poroase, nisipoase respectiv absorbante se aplică un strat de grund cu OptiGrund sau CapaSol. Vopselele minerale fără capacitate portantă se îndepărtează mecanic iar suprafața se curăță de praf. Se aplică un strat de grund cu Caparol-Tiefgrund TB.

Straturi de vopsea pe bază de clei: Se spală bine suprafața îndepărtând în totalitate straturile vechi. Se aplică un strat de grund cu Caparol-Tiefgrund TB.

Tapete nevopsite de tip rugos, în relief sau imprimate: Se vopsesc fără o tratare prealabilă.

Tapet neaderent: Se înlătură în totalitate. Se spală resturile de maculatură și de adeziv. Se aplică un strat de grund cu Caparol-Tiefgrund TB.

Suprafețe afectate de mucegai: Mucegaiul sau infestarea fungică se înlătură prin curățare umedă. Suprafața se spală bine cu Capatox sau cu FungiGrund și se lasă să se usuce. Se aplică un strat de grund în funcție de tipul și natura suportului. Pentru finisarea suprafețelor puternic afectate se folosesc vopselele Fungitex-W, Indeko-W sau FungiStop-W. Se vor respecta reglementările și dispozițiile legale (de ex. prevederile privind produsele biocide și substanțele periculoase).

	<p>Suprafețe pătate cu nicotină, apă, funingine sau grăsime: Petele de nicotină precum și petele de funingine sau grăsime se spală cu apă, cu adaos de detergent menajer degresant, și se lasă să se usuce bine. Petele de apă uscate se curată uscat, prin periere. Se aplică un strat de grund izolator cu Caparol AquaSperrgrund. Pe suprafețele puternic contaminate folosiți vopseala de izolare Aquainn N°1.</p> <p>Mici defecte: După pregătirea corespunzătoare a suprafeței, se repară cu Caparol Akkordspachtel conform indicațiilor de prelucrare, iar mai apoi se aplică un strat de grund, după caz.</p>
Mod de aplicare	<p>Aplicarea cu rola: PremiumFine se aplică uniform cu rola și se prelucrează ulterior printr-o trecere suplimentară cu rola într-o singură direcție.</p> <p>Aplicarea cu echipament Airles: Unghi de pulverizare: 40-50°, Duză: 0,017–0,019", Presiune la pulverizare: 150–180 bar. Curățarea echipamentului se face prin spălare cu apă, imediat după utilizare.</p>
Instrucțiuni de aplicare	Se aplică uniform un strat de bază și un strat final cu PremiumFine nediluat sau diluat cu max. 5 % apă.
Consum	Cca. 125 ml/m ² pe strat, pe suporturi netede. Pe suprafețe rugoase consumul crește corespunzător. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.
Condiții de prelucrare	Limita inferioară a temperaturii pentru aplicare și uscare: + 5°C pentru substrat și aer.
Uscarea/Timp de uscare	La +20°C și 65% umiditate relativă a aerului, vopseala este uscată la suprafață și se poate revopsi după 4-6 ore. Rezistență maximă la solicitări și curățare se obține după un timp de uscare de 14 zile. Temperaturile mai scăzute și umiditatea crescută a aerului prelungesc timpul de uscare.
Notă	Pentru evitarea de suprapuneri vizibile, se va vopsi fără întreruperi, ud-pe-ud. Pentru a se obține un aspect uniform a suprafețelor fine și/sau cu lumină tangențială este necesară aplicarea a 2 straturi de vopsea. Datorită structurii foarte fine și în funcție de unghiul de vizualizare, PremiumFine poate părea mai lucioasă decât vopselele mate convenționale pentru interior. La aplicarea prin pulverizare Airless, vopseala se amestecă bine și se strecoară. La aplicarea Caparol-Tiegrund TB în interior, poate să apară un miros specific de solvent. Din acest motiv trebuie asigurată o aerisire corespunzătoare a spațiului de lucru. În mediile sensibile, este recomandată aplicarea lui Amphisan-Putzfestiger, grund fără substanțe aromatice și cu miros redus. Urmele reparațiilor efectuate pe suprafață depind de mai mulți factori și sunt inevitabile (Fișa BFS nr. 25).

Recomandări

Măsurile de securitate (valabil la data publicării)	A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se utiliza numai în spații bine ventilate. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. În caz de contact cu ochii sau cu pielea, clătiți imediat cu apă. A nu se arunca la canalizare. A se evita dispersarea în mediu. Curățarea sculelor se va face imediat după utilizare, cu apă și săpun. Nu inspirați vaporii/spray-ul. Conține: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă, 2-metil-2H-izotiazol-3-onă. Poate provoca o reacție alergică. Indicații suplimentare: a se vedea fișa cu date de securitate.
Dezafectare	Se reciclează numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se dezafectează la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.
Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV	al acestui produs (Cat. A/a): 30 g/l (2010). Acest produs conține < 1 g/l COV.
Cod produs vopsele și lacuri	M-DF01
Compoziție	Rășină poliacrilică, dioxid de titan, silicați, ceruri, apă, aditivi, conservanți (metilizotiazolinonă, benzizotiazolinonă).
Consultanță tehnică	În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum și pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.
Suport tehnic	☎ 0800.800.600 e-mail: tehnic@caparol.ro

Fișa tehnică nr. 1279 · Ediție: Februarie 2016

Aceste informații tehnice s-au editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și condițiile obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informații-vă privind actualitatea acestei fișe tehnice pe www.caparol.ro
Acest document este o traducere a fișei tehnice germane nr. 1279 · PremiumFine · Ediție: Februarie 2016

