

DecoLasur Matt „Denim”



Tehnica creativă DecoLasur Matt "Denim" în culori inspirate din paletarul Caparol Trend Unikat #4.1 Impulse

Material și consum:	<ul style="list-style-type: none">• DecoGrund (IT Nr. 817) cca. 150 – 200 ml/m²/strat• DecoLasur Matt (IT Nr. 550) cca. 80 – 100 ml/m²/strat
Unelte:	<ul style="list-style-type: none">• Rolă; Pensulă• Pieptene din oțel• Nivelă cu bulă de aer; Dreptar
Strat suport:	Stratul suport trebuie să îndeplinească minim condițiile cerute pentru aplicarea vopselelor pe suprafețe din gips-carton clasa Q4. Toate celelalte suporturi trebuie să fie pregătite în concordanță cu acest nivel de calitate.

DecoLasur Matt „Denim”

Prima etapă - Capadecor® DecoGrund

În prima etapă, DecoGrund nuanțat în culoarea 3D Jade 50 se aplică pe întreaga suprafață cu ajutorul unei role. Această operațiune creează intenționat dungi la aplicare. Materialul încă ud se strucează pe orizontală cu ajutorul pieptenului metalic. Pentru a obține cel mai bun rezultat posibil, vă recomandăm să folosiți pentru ghidare o nivelă cu bulă de aer sau un dreptar. Înainte de a trece la următoarea etapă de lucru, suprafața trebuie să fie complet uscată.

A doua etapă - Capadecor® DecoLasur Matt

În a doua etapă, DecoLasur Matt nuanțat în culoarea 3D Arctis 5 se aplică pe toată suprafața cu ajutorul unei role. Suprafața încă umedă se prelucrează pe verticală cu ajutorul unui pieptene de oțel. Pentru a obține cel mai bun rezultat posibil, vă recomandăm să folosiți pentru ghidare o nivelă cu bulă de aer sau un dreptar. Din nou, suprafața trebuie să se usuce complet înainte de trece la următoarea etapă.

A treia etapă - Capadecor® DecoLasur Matt

În cea de a treia etapă, DecoLasur Matt nuanțat în culoarea 3D Mint 5 se aplică pe toată suprafața cu ajutorul unei role. Suprafața încă umedă se prelucrează orizontal cu un pieptene de oțel. Pentru a obține cel mai bun rezultat posibil, vă recomandăm să folosiți pentru ghidare o nivelă cu bulă de aer sau un dreptar.

A patra etapă - Capadecor® DecoLasur Matt

După ce suprafața s-a uscat, în cea de a patra etapă, DecoLasur Matt nuanțat în culoarea 3D Jade 50, se aplică pe toată suprafața cu ajutorul unei role. Suprafața încă umedă se prelucrează vertical cu un pieptene de oțel. Pentru a obține cel mai bun rezultat posibil, vă recomandăm să folosiți pentru ghidare o nivelă cu bulă de aer sau un dreptar.

Important: În timpul procesului de uscare, nu se vor efectua reprelucrări la nici o etapă de lucru. Acest lucru duce la formarea de pete, care rămân vizibile prin toate straturile aplicate.

Vă rugăm să luați în considerare faptul că această fișă de date este un rezumat al experiențelor noastre în crearea de tehnici decorative. Aceasta nu vă scutește de obligația de a verifica și evalua în prealabil, corectitudinea pregătirii stratului suport, în conformitate cu cunoștințele dumneavoastră de aplicator. La aplicarea produselor se vor respecta informațiile tehnice pentru fiecare produs utilizat. Aceste informații tehnice, precum și această fișă, pot fi găsite pe pagina de internet www.caparol.ro.

Nuanțele de culori prezentate în această fișă sunt cu titlu informativ. Clienții pot solicita nuanțe de culori după preferință. Suprafețele ilustrate sunt create prin tehnologia de imprimare și pot varia ușor în culoare față de aplicarea originală. Diferitele suprafețe suport întâlnite în practică, precum și mâna aplicatorului pot influența aspectul final al fiecărei tehnici creative. Din acest motiv, pentru a evita aceste situații, se vor executa suprafețe de probă sau mostre pentru clienți.